

HEADLIGHT RESTORING KIT /HRK/

HRK je polykarbonátový nástřík skládající se ze tří složek: bezbarvého laku, tužidla a UV ochrany. Tyto složky obnovují originální polykarbonátový povrch zažloutlých světel, poškození od škrábanců, odlétávajících kamínků, posypových materiálů atd.

HRK se používá na opravu předních a zadních světel automobilů, karavanů, lodních světel atd.

Návod k použití:

- Poškozená vrstva musí být zcela odstraněna.
- Podle tvrdosti staré vrstvy doporučujeme k odstranění následující kroky:
Měkká vrstva: začínáme P400, pokračujeme P600, P800, P1500, P2000 a končíme P3000.
Tvrdá vrstva: začínáme P240, pokračujeme P320, P400, P600, P800, P1500, P2000 a končíme P3000.
- Důkladně vyčistíme, odmastíme a osušíme (na čištění používáme výhradně **RETECH SENSITIVE SURFACE CLEANER**).
- Headlight Restoring /HR/ vrstvu namícháme podle uvedeného poměru a dobře filtrujeme (5000 µm)
 - HR bezbarvý lak 100 dílů
 - HR tužidlo 50 dílů
 - HR UV ochrana 20 dílů
- Čas zpracovatelnosti: 20 minut při 20 °C.
- Nástřík pomocí lakovací pistole s tryskou 0,8-1,4 mm (vstupní tlak 2-3 Bar).
- Nástřík ve dvou uzavřených vrstvách.
- Mezi jednotlivými nástříky dodržte 5 minut na odvětrání.
- Schnutí: cca 25 minut při 25 °C (v závislosti na okolních podmínkách) nebo 10-15 minut s infra lampou při méně než 45 °C.

HRK obsahuje: 400 ml HR bezbarvého laku
200 ml HR tužidla
120 ml HR UV ochrany

Objednací číslo: Headlight Restoring Kit - 1 35162