

# HEADLIGHT RESTORING KIT /HRK/

A HRK egy polikarbonát bevonat amely 3 összetevőből áll : áttetsző lakk, edző és UV védő . Ezek az összetevők visszaállítják az eredeti polikarbonát bevonatot a besárgult fényszóróknál, karcolásoknál, felferődések által okozott sérüléseknél stb.

A HRK-t használhatjuk első fényszóróknál, hátsó lámpáknál, hajók fényszóróinál stb.

## Használati utasítás:

1. A sérült felületet el kell teljes egészében távolítani.
2. A felület keménységétől függően a következő lépéseket ajánljuk:  
**Puha felület:** kezdünk P400-as csiszoló papírral, folytatjuk P600, P800, P1500, P2000 és végül P3000-es csiszoló papírral.  
**Kemény felület:** kezdünk P240-es csiszoló papírral, folytatjuk P320, P400, P600, P800, P1500, P2000 és végül P3000-es csiszoló papírral.
3. A felületet megtisztítjuk, zsírtalanítjuk és szárítjuk (a tisztításra kizárólag a Retech Sensitive Surface Cleanert használjuk).
4. A headlight restoring /HR/ réteget a következő árányok szerint bekeverjük és szűrjük (5000 µm)
  - HR áttetsző lakk 100 egység
  - HR edző 50 egység
  - HR UV védelem 20 egység
5. A felhasználási idő 20 perc 20 °C mellett.
6. A felületet fényezőpisztoly segítségével lakkozunk, a szórófej étmérője 0,8–1,4 mm (nyomás 2–3 Bar).
7. A szórást két zárt rétegben végézzük.
8. A szórások közt tartunk 5 perc szünetet.
9. Száradás: kb. 25 perc 25 °C-nál vagy 10–15 perc fényező kabinban, a hőmérséklet ne haladja meg a 45 °C.

**HRK tartalma:** 400 ml áttetsző lakk  
200 ml edző  
120 ml UV védelem

**Rendelési szám:** Headlight Restoring Kit - 1 35162