

HEADLIGHT RESTORING KIT /HRK/

HRK je polykarbonátový náter skladajúci sa z 3 zložiek: bezfarebného laku, tužidla a UV ochrany. Tieto produkty obnovujú originálny polykarbonátový náter zožltnutých svetiel, poškodení po škrábancoch alebo po odlietajúcich kamienkov, posypov, atď.

HRK sa používa na opravu predných a zadných svetiel automobilov, karavanov, lodných svetiel, atď.

Návod na použitie:

1. Poškodená vrstva musí byť úplne odstránená.
2. Podľa tvrdosti starej vrstvy doporučujeme k odstráneniu nasledujúce kroky:
Mäkká vrstva: začíname s P400, pokračujeme s P600, P800, P1500, P2000, a končíme P3000.
Tvrdá vrstva: začíname s P240, pokračujeme s P320, P400, P600, P800, P1500, P2000, a končíme s P3000.
3. Dôkladne vyčistíme, odmastíme a osušíme (na čistenie používame výhradne Retech Sensitive Surface Cleaner).
4. Headlight Restoring /HR/ vrstvu namiešame podľa uvedeného pomeru a dobre filtrujeme (5000 µm)
 - HR bezfarebný lak 100 dielov
 - HR tužidlo 50 dielov
 - HR UV ochrana 20 dielov
5. Čas spracovateľnosti: 20 minút pri 20 °C.
6. Nástrek pomocou lakov. pištole s tryskou 0,8-1,4 mm (vstupný tlak 2-3 Bar).
7. Nástrek v dvoch uzavretých vrstvách.
8. Medzi jednotlivými nástrekmi dodržte 5 minút na odvetranie.
9. Schnutie: cca 25 minút pri 25 °C (v závislosti na okolitých podmienkach) alebo 10-15 minút s IRT menej ako 45 °C.

HRK obsahuje: 400 ml bezfarebného laku
200 ml HR tužidla
120 ml HR UV ochrany

Objednacie číslo: Headlight Restoring Kit - 1 35162