

# 2K EPOXY METAL STICK

Rýchle 2K epoxidové lepidlo kovového vzhľadu.



## Vlastnosti:

- Lepí a vyplňuje: hliník, meď, mosadz, železo, galvanizované kovy, betón, drevo, sklo, keramiku, tvrdé plasty a rôzne ďalšie materiály
- Rýchly nástup lepiacej sily (10 až 12 min) a rýchle vytvrdenie (2 až 3 hod)
- Konzistencia umožňujúca zatekanie produktu (po dobu spracovateľnosti)
- Po úplnom vytvrdení sa dá ďalej upravovať a farbiť

## Výhody:

- Univerzálne využitie pre rôzne druhy opráv dielov a zostáv
- Skrátenie času opravy a doby pre plné zaťaženie dielu/zostavy
- Dôsledné vyplňovanie špár aj v menej prístupných miestach „do hĺbky“
- Dosiahnutie výsledku opravy podľa individuálneho želania zákazníka

## Aplikácia:

**2K EPOXY METAL STICK** sa používa vo všetkých odvetviach priemyslu na rýchle vykonanie opráv dielov a zostáv. Po aplikácii zanecháva na mieste opravy kovový vzhľad. Po úplnom vytvrdení sa dá ďalej mechanicky upravovať (brúsenie, vŕtanie apod.) a podľa potreby aj farbiť a lakovať všetkými bežnými druhmi farieb. Lepí a vyplňuje širokú škálu materiálov, po vytvrdení sa nescvrkáva.

## Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Označenie	Balenie	Objem / rozmer	Sklad. kód
2K Epoxy Metal Stick	EMS	Dvojitá kartuša	25 ml (32,5 g)	1 35191

**Návod na použitie:**

1. Lepené plochy očistiť, odmastiť vhodným **RETECH** odmastovačom a nechať dobre odvetrať.
2. Nasadiť aplikačnú špičku.
3. Lepidlo aplikovať na jednu z lepených plôch alebo do opravovanej trhliny.
4. Plochy okamžite spojiť a pritlačiť k sebe.
5. Spoj zaťažiť / materiál ďalej opracovávať až po úplnom vytvrdení.

**LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!****Technické údaje:**

Farba (po zmiešaní zložiek)	Svetlo šedá (kovový vzhľad)
Viskozita po zmiešaní (pri T= 25 °C)	20.000 až 25.000 mPa/s
Pomer miešania	1:1
Špecifická hmotnosť	1,3 g/ml
Obsah pevných častíc	100 %
Čas spracovania (pri T= 20 °C)	4 až 6 min
Nástup lepiacej sily (pri T= 20 °C)	10 až 12 min
Konečné vytvrdnutie (pri T= 20 °C)	2 až 3 hod
Doporučená aplikačná teplota	+10 °C až +35 °C (neaplikovať pri teplote pod +5 °C)
Minimálna hrúbka špáry	0,1 až 0,2 mm
Teplotná odolnosť	-40 °C až +120 °C
Pevnosť v ťahu	14 N/mm <sup>2</sup>
Pevnosť v šmyku	18 N/mm <sup>2</sup>
Doba spotreby	12 mesiacov

**Skladovanie:**

- Na suchom mieste, pri teplote: T= +10 °C až +25 °C.

**Zdravie a bezpečnosť:**

- Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

**Prehlásenie:**

- Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

**Adresa firmy:**

- RETECH SK**, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec  
**Kancelária a sklad:** Priemyselná 278, 905 01 SENICA; tel./fax: +421 (0)34 651 0404; e-mail: retech@retech.sk; www.retech.com