

2K Epoxy Primer



Dvousložkový podkladový nástřik - Primer.



Vlastnosti:

- Výborná přilnavost
- Vynikající protikorozi ochrana na oceli, pozinkované oceli, hliníku a sklolaminátu
- Rychlé schnutí
- Výborné krytí
- Snadné broušení za mokra i za sucha
- Výborná izolace proti vlhkosti
- Použití jako primer i jako plnič

Výhody:

- Variabilní aplikační tryska umožňující různou šířku nástřiku
- Po proschnutí lze překrýt i polyesterovými tmely
- Dlouhá doba zpracovatelnosti 3 dny
- Odolný vůči rozpouštědlům i na bázi epoxidové pryskyřice
- Praktické 200 ml balení
- Neobsahuje izokyanáty
- Přelakovatelný všemi základními laky na vodní bázi, s obsahem rozpouštědel a 1K a 2K krycími laky

Aplikace:

2K EPOXY PRIMER je dvousložkový podkladový nástřik použitelný na všech kovových podkladech jako ocelový plech, pozinkovaný ocelový plech a hliník. Je zde dosaženo nejlepších vlastností z hlediska přilnavosti a protikorozi ochrany. Velmi dobrá přilnavost také na sklolaminátu. Po proschnutí lze překrýt i polyesterovými tmely. Neobsahuje izokyanáty. Ideální pro použití v autoopravárenství a průmyslovém lakování.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
2K Epoxy Primer	KEP	Spray	200 ml	1 35291

Návod na použití:

1. Podklad očistit, zbrousit hrubostí P-240 a před samotnou aplikací **2K EPOXY PRIMERU** odmastit pomocí **RETECH AUTOCLEAN**
2. Protřepat sprej až do slyšitelného nárazu obou míchacích kuliček
3. Odstranit krytku na dně spreje a vytáhnout kolík pomocí vloženého kroužku až na doraz.
4. Následně otočit kroužek o 360°
5. Nádobku důkladně protřepat po dobu min. 2 minut
6. Aplikovat nástřik ve vrstvě:
 - jako primer - 1 nástřik o celkové vrstvě 15 - 20μ
 - jako plnič - 2 nástřiky o celkové vrstvě 40 - 50μ
 odvětrání mezi jednotlivými nástřiky cca 5 min.
7. Otočením spreje dnem vzhůru a krátkou aplikací vyčistit aplikační trysku
8. Schnutí:
 - vzduchem při 20 °C - 8 hodin
 - vzduchem při 60 °C - 25 minut
 - Pomocí IR - 20 minut
9. Po vysušení lze dále brousit jak mokrou tak suchou cestou

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Pojivová báze:	Epoxy Primer
Barva:	světle šedá
Zápach:	po rozpouštědlu
Vydatnost:	200 ml na ca. 0,6 m ² podle členitosti a barvy podkladu
Podklad:	očistěný, obroušený P-240 a odmaštěný
Teplotní odolnost:	max. 90 °C
Trvanlivost / skladování:	24 měsíců při správném skladování 10 °C - 25 °C, při relativní vlhkost vzduchu max. 60 %
Nádoba / obsah:	200 ml
VOC-hodnota:	108,6 g
Zpracovatelnost po otevření:	3 dny (20 °C)

Likvidace:

Krytky a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Likvidujte prosím jen beze zbytku vyprázdněné nádoby.
Nádoby se zbytky odnesete na místo určené pro nebezpečné odpady.

Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz