

# 2K Epoxy Primer



Dvojzložkový podkladový nástrek - Primér.



## Vlastnosti:

- Výborná príľnavosť
- Vynikajúca protikorózna ochrana na oceli, pozinkovanej oceli, hliníku a sklolamináte
- Rýchle schnutie
- Výborné krytie
- ľahké brúsenie za mokra aj za sucha
- Výborná izolácia proti vlhkosti
- Použitie ako primer aj ako plnič

## Výhody:

- Variabilná aplikačná tryska umožňujúca rôznu šírku nástreku
- Po preschnutí možnosť prekrytia polyesterovými tmelmi
- Dlhá doba opracovateľnosti 3 dny
- Odolný voči rozpúšťadlám aj na báze epoxidovej živice
- Praktické 200 ml balenie
- Neobsahuje izokyanáty
- Pre lakovateľný všetkými základnými lakmi na vodnej báze, s obsahom rozpúšťadiel a 1K a 2K krycími lakmi

## Aplikácia:

**2K EPOXY PRIMER** je dvojzložkový podkladový nástrek použiteľný na všetkých kovových podkladoch ako ocelový plech, pozinkovaný ocelový plech a hliník. Sú tu dosiahnuté najlepšie vlastnosti z hľadiska príľnavosti a protikoróznej ochrany. Veľmi dobrá príľnavosť aj k sklolaminátu. Po preschnutí sa naň dajú naniesť aj polyesterové tmely. Neobsahuje izokyanáty. Ideálne pre použitie v autoopravárstve a priemyslovom lakovaní.

## Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
2K Epoxy Primer	KEP	Spray	200 ml	1 35291

**Návod na použitie:**

1. Podklad očistiť, obrúsiť hrubosťou P-240 a pred samotnou aplikáciou **2K EPOXY PRIMERU** odmastiť pomocou **RETECH AUTOCLEAN**
2. Pretrepať sprej až do počuteľného nárazu oboch miešacích guľčiek
3. Odstrániť krytku na dne spreje a vytiahnuť kolík pomocou vloženého krúžku až na doraz.
3. Následne otočiť krúžok o 360°
4. Nádobku dôkladne pretrepať po dobu min. 2 minút
5. Aplikovať nástrek vo vrstve:
  - ako primer - 1 nástrek o celkovej vrstve 15 - 20μ
  - ako plnič - 2 nástreky o celkovej vrstve 40 - 50μodvetranie medzi jednotlivými nástrekmi cca 5 min.
7. Otočením spreja dnom hore a krátkou aplikáciou vyčistiť aplikačnú trysku
8. Schnutie:
  - vzduchom pri 20 °C - 8 hod.
  - vzduchom pri 60 °C - 25 min.
  - Pomocou IR – 20 min.
9. Po vysušení sa dá brúsiť aj mokrou, tak suchou cestou

**LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!****Technické údaje:**

Spojivová báza:	Epoxy Primer
Farba:	svetlo šedá
Zápach:	po rozpúšťadle
Výdatnosť:	200 ml na cca. 0,6 m <sup>2</sup> podľa členitosti a farby podkladu
Podklad:	očistený, obrúsený P-240 a odmastený
Teplotná odolnosť:	max. 90 °C
Trvanlivosť / skladovanie:	24 mesiacov pri správnom skladovaní 10 °C - 25 °C, relatívna vlhkosť vzduchu max. 60 %
Nádoba / obsah:	200 ml
VOC – hodnota:	108,6g
Spracovateľnosť po otvorení:	3 dni (20 °C)

**Likvidácia:**

Krytky a obaly sú vyrobené z recyklovateľných materiálov. Likvidujte prosím len úplne vyprázdnené nádoby.

Nádoby so zbytkami odnesť na miesto určené pre nebezpečné odpady.

**Zdravie a bezpečnosť:**

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

**Prehlásenie:**

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

**Adresa firmy:**

**RETECH SK, spol. s r.o.**, Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,  
**Kancelária a sklad:** Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk