

E.S. Easy Seal



Multifunkční těsnicí a lepicí tmel.



Vlastnosti:

- Neobsahuje izokyanáty a rozpouštědla
- Rychlé vytvoření nelepivé „slupky“
- Nespadává
- Rychle vytvrzuje
- Dobrá přilnavost
- Dobrá odolnost vůči UV záření
- Pevné gumové těsnění na bázi MS Polymeru

Výhody:

- Nezpůsobuje problémy při brzkém lakování
- Použití v jakémkoliv úhlu
- Velmi rychlá oprava karosářských dílů
- Přilne ke všem běžným povrchům
- Nestárne a nedegraduje
- Odolné vibracím, úderům, poškrábání...
- Životnost v uzavřeném stavu 12 měsíců

Aplikace:

E.S. Easy Seal byl vyvinut jako univerzální těsnicí a lepicí prostředek. Má vynikající přilnavost k většině materiálů včetně železných kovů, lehkých kovů, dřevu, sklu, mramoru, většině plastů, stavebních materiálů, lakovaným plochám atd. Používá se pro řadu aplikací v průmyslu, stavebnictví, autoopravenství, potravinářství, zdravotnictví, při montážních pracích atd. Lze použít i na citlivé materiály (např. polystyren). Může být použit i na vlhké podklady. Mezi běžná použití patří např.: těsnění /lepení automobilových karosérií a doplňků, nejrůznější montážní těsnění/lepení, těsnění potrubí atd.

Výrobek je schválen a vyhovuje požadavkům nařízení EP a ES č.1935/2004 pro nahodilý nebo nepřímý kontakt s potravinou.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
E.S. Easy Seal - White Cream	EAS	Kartuš	290 ml	R 34919
E.S. Easy Seal - Black	EASB	Kartuš	290 ml	R 34918

Návod na použití:

1. Před samotnou aplikací dokonale očistěte lepené plochy, popřípadě zdrsněte.
2. Poté lepené plochy odmastěte produktem **RETECH Clean** nebo **RETECH Autoclean** (100 % čistič a odmašťovač).
3. Seřízněte aplikátor na požadovaný průměr a naneste **E.S. Easy Seal** na jednu z těsněných ploch.
4. Po nanesení **E.S. Easy Seal** můžete provést úpravu jeho tvaru a povrchu.
5. Tmel začne zasychat po cca 20 minutách.
6. Po cca 45 minutách tmel vytvoří elastický povrch a je možno jej přelakovat.
7. **E.S. Easy Seal** vytvrzuje vzdušnou vlhkostí, čas vytvrzení je závislý na tloušťce tmelu, teplotě a vzdušné vlhkosti.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Rozsah teplot	trvale -25 °C až +90 °C; krátkodobě -25 °C až +150 °C
Časy vytvrzení: zasychání	20 minut
nelepidivý	45 minut (elastický povrch)
plné vytvrzení	Tloušťka 3 mm po 24 hodinách, při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti
Způsob vytvrzení	Vzdušnou vlhkostí
Životnost (uzavřený stav)	12 měsíců
Teplota skladování	+5 °C až +25 °C
Hustota	1,6 g/cm ³
Predĺženie (do pretrhnutia)	250 %
Tvrdość Shore "A" (EN ISO 868)	50
Pevnosť v strihu (ISO 4587)	>= 1,5 N/mm ²
Pevnosť v ťahu (ISO 37)	1,8 N/mm ²
Pevnosť v tlaku	2,30 MPa
Odolnosť proti pľísňám	Ano
Barva	bílá krémová, černá
Odolnosť proti UV záření	Dobrá
Vůně, zápach	Bez vůně, bez zápachu

Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz