

E.S. Easy Seal



Tobbfunkciós tömítő és ragasztó gitt.



Tulajdonságok:

- Nem tartalmaz izocianátot és más oldószereket
- Nem ragadós „héj” gyors létrehozása
- Nem esik össze
- Gyorsan megkeményedik
- Jó tapadó képességű
- Jól ellenáll az UV sugárzásnak
- MS polimer alapú tömör gumitömítés

Előnyök:

- A korai festés során nem okoz problémát
- Bármilyen szögben használható
- Lehetővé teszi a karosszériaelemek nagyon gyors javítását
- Hozzátapad minden általános felülethez
- Nem öregszik és nem romlik
- Ellenáll a vibrációnak, ütéseknek, karcolásoknak...
- Felhasználhatósági idő zárt állapotban 12 hónap

Alkalmazás:

Az **E.S. Easy Seal** egy univerzális ragasztó-, és tömítőanyag. Kiválóan tapad a legtöbb anyaghoz, beleértve a vasfémeket, könnyűfémeket, fát, üveget, márványt, a legtöbb műanyagot, építőanyagokat, festett felületeket stb. Számos alkalmazásra használható az iparban, az építőiparban, az autójavításnál, az élelmiszeriparban, az egészségügyben, a szerelési munkáknál stb. Érzékeny anyagoknál is alkalmazható (pl. polisztirol). Használható nedves aljzatokon is. A gyakori alkalmazások közé tartoznak például: a karosszéria és tartozékok tömítése/ragasztása, különféle rögzítő tömítések/ragasztások, csőtömítések stb. Ellenőrzött termék, amely megfelel az EP és 1935/2004/EK rendeletében foglaltaknak, az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyokról.

Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat/mérete	Rendelési sz.
E.S. Easy Seal - White Cream	EAS	Tubusok	290 ml	R 34919
E.S. Easy Seal - Black	EASB	Tubusok	290 ml	R 34918

Használati utasítás:

1. A felhordás előtt alaposan tisztítsa meg vagy érdesítse a ragasztandó felületeket.
2. Ezután zsírtalanítsa a ragasztandó felületeket **RETECH Clean** vagy **RETECH Autoclean** (100% tisztító és zsírtalanító) termékkel.
3. Vágja le az applikátort a kívánt átmérőre, és vigye fel az **E.S. Easy Seal**-t az egyik tömítendő felületre.
4. Az **E.S. Easy Seal** az alkalmazása után lehetővé teszi az alakjának és felületének módosítását.
5. A tömítőanyag körülbelül 20 perc múlva száradni kezd.
6. Kb. 45 perc elteltével a tömítőanyag rugalmas felületet képez és újrafesthető.
7. Az **E.S. Easy Seal** légnedvesség hatására keményedik, a kikeményedési idő függ a tömítőanyag vastagságától, a hőmérséklettől és a páratartalomtól.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

Hőmérsékleti tartomány	tartósan -25 °C és +90 °C között; rövid ideig -25 °C és +150 °C között
Keményedési idő: száradás	20 perc
nem tapadó	45 perc (rugalmas felület)
teljes kikeményedés	3 mm vastagság esetén 24 óra elteltével, 23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett
Keményedési módszer	légnedvességgel
Felhasználhatósági idő (zárt állapot)	12 hónap
Tárolási hőmérséklet	+5 °C és +25 °C között
Sűrűség	1,6 g/cm ³
Nyúlás (törésig)	250 %
Shore „A” keménység (EN ISO 868)	50
Nyírószilárdság (ISO 4587)	>= 1,5 N/mm ²
Szakítószilárdság (ISO 37)	1,8 N/mm ²
Nyomószilárdság	2,30 MPa
Penészállóság	Igen
Szín	fehér krém, fekete
UV-állóság	Jó
Szag, illat	szagtalan

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon található.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft., 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center);
 Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com