

E.S. Easy Seal



Viacúčelový tesniaci a lepiaci tmel.



Vlastnosti:

- Neobsahuje izokyanáty a rozpúšťadla
- Rýchle vytvorenie nelepivej „šupky“
- Nespadáva
- Rýchle vytvrdzuje
- Dobrá príľnavosť
- Dobrá odolnosť voči UV žiareniu
- Pevné gumové tesnenie na báze MS Polyméru

Výhody:

- Nespôsobuje problémy pri včasnom lakovaní
- Použitie v akomkoľvek uhle
- Veľmi rýchla oprava karosárskych dielov
- Prilne ku všetkým bežným povrchom
- Nestarne a nedegraduje
- Odolné voči vibráciám, úderom, poškrabaniu,...
- Životnosť v uzatvorenom stave 12 mesiacov

Aplikácia:

E.S. Easy Seal bol vyvinutý ako univerzálny tesniaci a lepiaci prostriedok. Má vynikajúcu príľnavosť k väčšine materiálov vrátane železných kovov, ľahkých kovov, drevu, sklu, mramoru, väčšine plastov, stavebných materiálov, lakovaným plochám atď. Používa sa na radu aplikácií v priemysle, stavebníctve, autoopravárstve, zdravotníctve, pri montážnych prácach atď. Možno ho používať aj na citlivé materiály (napr. polystyrén). Môže byť použitý aj na vlhké podklady. Medzi bežné použitie patrí napr.: tesnenie /lepenie automobilových karosérií a doplnkov, najrôznejšie montážne tesnenie/lepenie, tesnenie potrubí atď.

Výrobok je schválený a vyhovuje požiadavkám nariadenia EP a ES č.1935 / 2004 pre náhodný alebo nepriamy kontakt s potravinou.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
E.S. Easy Seal - White Cream	EAS	Kartuša	290 ml	R 34919
E.S. Easy Seal - Black	EASB	Kartuša	290 ml	R 34918

Návod na použitie:

1. Pred samotnou aplikáciou dokonale očistite lepené plochy, prípadne zdrsňte.
2. Potom lepené plochy odmastite produktom **RETECH CLN** (CLEAN, 100% čistič a odmasťovač).
3. Zrežte aplikátor na požadovaný priemer a naneste **E.s. Easy Seal** na jednu z tesnených plôch.
4. Po nanesení **E.s. Easy Seal** môžete upraviť jeho tvaru a povrchu.
5. Tmel začne zasychať po 15 minútach.
6. Po cca 45 minútach tmel vytvorí elastický povrch a je ho možné prelakovať.
7. **E.s. Easy Seal** vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou, čas vytvrdenia je závislý na hrúbke tmelu, teplote a vzdušnej vlhkosti.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Rozsah teplôt	trvale -25 °C až +90 °C; krátkodobo -25 °C až +150 °C
Časy vytvrdenia: zasychania	20 minút
nelepidivý	45 minút (elastický povrch)
plné vytvrdenie	Hrúbka 3 mm po 24 hodinách, pri 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti
Spôsob vytvrdenia	Vzdušnou vlhkosťou
Životnosť (v uzatvorenom stave)	12 mesiacov
Maximálna skladová teplota	+5 °C až +25 °C
Hustota	1,6 g/cm ³
Predĺženie (do pretrhnutia)	250 %
Tvrdosť Shore "A" (EN ISO 868)	50
Pevnosť v strihu (ISO 4587)	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$
Pevnosť v ťahu (ISO 37)	1,8 N/mm ²
Pevnosť v tlaku	2,30 MPa
Odolnosť voči plesniam	Ano
Farba	biela krémová, čierna
Odolnosť voči UV žiareniu	Dobrá
Vôňa, zápach	Bez vône, bez zápachu

Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk