

# FILLER 4:1 BLACK



2K základový akrylový plnič pre opravy karosérií a dielov vozidiel.

# HARDENER



Štandardné tužidlo pre RETECH plniče „FILLER 4:1“.

# HARDENER FAST



Rýchle tužidlo pre RETECH plniče „FILLER 4:1“.



## Vlastnosti:

- Vysoká príľnavosť, dokonalá krycia schopnosť
- Rýchle zasychanie, je možné ho „regulovať“
- Lahké brúsenie

## Výhody:

- Jednoduchá a účinná aplikácia na rôzne povrchy (vrátane plastov)
- Úspora času pre realizáciu opravy
- Optimálna spotreba brúsneho materiálu



## Aplikácia:












**RETECH FILLER 4:1 Black** sa používa ako 2K základový akrylový plnič pre opravy karosérií a dielov vozidiel (vrátane plastov). Čas schnutia je možné účinne regulovať použitím vhodného typu tužidla: **RETECH HARDENER** pre štandardnú rýchlosť schnutia podkladu alebo **RETECH HARDENER FAST** pre urýchlené schnutie podkladu.










Produkt je plne kompatibilný so všetkými bežne používanými typmi krycích farieb a lakov.

## Objednávacie kódy:

Názov	Sklad. kód	Balenie	Velikosť	Obj. číslo
Filler 4:1 Black	F4B	Plech. dóza	3,5l	L 10001
Hardener	HAR	Plech. dóza	1l	L 10004
Hardener Fast	HAF	Plech. dóza	1l	L 10005

<b>SURFACE PREPARATION</b>	<b>PROCESS</b>	
		P240
		Degreaser

MIXING RATIO					APPLICATION METHOD					
RETECH FILLER 4:1										
RETECH HARDENER	100:25:0-25 volume	High Build 4 : 1 0-10%		20'-40'		1,6-1,8	3-4	15-20	2	5' 20°C
RETECH HARDENER FAST	100:15:0-14 weight	Surfacer 4 : 1 : 1	19''-50''	15'-35'		1,7-1,9	3	10	2	

DRYING TIMES												
20 °C					60 °C			Short wave IR				
									LAMP DISTANCE	FLASH OFF	FULL BAKE	
RETECH HARDENER	0%	15'	2 h	3 h	RETECH HARDENER	30'	30'	RETECH HARDENER	80 cm	5'	7'	
	25%	20'	1,5 h	2 h	RETECH HARDENER FAST	20'	30'					
RETECH HARDENER FAST	0%	15'	1,5 h	3 h								
	25%	20'	1 h	1,5 h								

### Technické údaje (Filler 4:1):

Konzistencia	Tekutina (farba)
Báza	Akrylová
Ponúkané farby	Čierna
Bod varu	126,3 °C
Bod vzplanutia (ISO 1523)	27 °C
Teplota samovznietenia	390 °C
Hustota (pri T = 20 °C)	1,6 g/cm <sup>3</sup>
Obsah VOC	390 g/l
Výdatnosť (pri vrstve 100 - 200 μ)	9 - 18 m <sup>2</sup> /liter

### Technické údaje (Hardener / Hardener Fast):

Konzistencia	Tekutina
Farba	Transparentná
Zápach	Typický po riedidle
Bod varu	126,3 °C
Bod vzplanutia (ISO 1523)	28 °C
Hustota (pri T = 20 °C)	0,97 g/cm <sup>3</sup>

### Skladovanie:

Min. 12 mesiacov v dobre vetranom a suchom sklade pri teplote od +5 °C do +30 °C.

### Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

### Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r. o., Priemyselná 278, 905 01 Senica; tel./fax: 034/651 04 04; e-mail:retech@retech.sk, www.retech.com