

METALLISED EPOXY NEW

2K epoxidové lepidlo s plnidly z ušlechtilé oceli



Vlastnosti:

- Jednoduchý poměr míchání 1:1
- Vynikající přilnavost k běžným povrchům
- Pevná a tuhá konzistence
- Vynikající chemická i mechanická odolnost
- Obsahuje 60 % plnidel z ušlechtilé oceli
- Lze jej brousit, vrtat a lakovat

Výhody:

- Snadná příprava a aplikace
- Aplikace na různé materiály bez primeru
- Vyplňuje trhliny do 5 mm, lze jej nanášet v horizontální i vertikální poloze
- Realizace náročných oprav součástí
- Zvýšená odolnost vlhkému prostředí
- Univerzální využití

Aplikace:

Metallised Epoxy NEW je universální 2K epoxidová hmota s plnidly z ušlechtilé oceli pro provádění náročných druhů oprav. Dobře přilne na kovy, keramiku, beton, kámen a některé tvrdé plasty. Vyplňuje dutiny a spáry v materiálech. Je tvarově stály a lze jej upravovat běžnými způsoby (broušení, vrtání a lakování), čím lze dosáhnout vynikajícího výsledku oprav. Pro svou mechanickou a chemickou odolnost je vyhledávaným produktem zejména v těžkém průmyslu a strojírenství na různé druhy oprav materiálů, strojů a součástí.

Produkt je trvale magnetický.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Metallised Epoxy NEW	RME	Dvojité kartuše	25 ml (67,5 g)	1 35132

Návod na použití:

- Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný.
1. Povrchy dobře vybrousit.
 2. Vytlačit komponenty A + B rovnoměrně 1:1.
 3. Komponenty A + B dobře smíchat.
 4. Nanést **Metallised Epoxy NEW** pomocí špachtle.
 5. Do lepidla je možné vrtat, pilovat jej nebo brousit.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!**Technické údaje:**

Barva (po smíchání složek)	Tmavě šedá
Konzistence	Tixotropní pasta
Druh použitých plnidel	Ušlechtilá ocel
Podíl plnidel v receptuře	60 %
Poměr míchání	1:1
Specifická hmotnost	2,7 g/ml
Čas zpracování (při T= 20 °C)	5 až 6 min
Čas opracování (při T= 20 °C)	1 až 2 hod
Konečné vytvrzení (při T= 20 °C)	24 hod
Doporučená aplikační teplota	+10 °C až +35 °C (neaplikovat při teplotě pod +5 °C)
Teplotní odolnost	-60 °C až +120 °C (krátkodobě až +150 °C)
Pevnost v tlaku	70 N/mm ²
Pevnost v tahu	12,5 N/mm ²
Pevnost ve smyku	14,5 N/mm ²
Tvrdość (SHORE D)	> 80
Doba spotřeby	24 měsíců

Skladování:

- Na suchém místě, při teplotě: T= +10 °C až +25 °C.

Zdraví a bezpečnost:

- Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

- Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

- RETECH, s.r.o.**, Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com