

METALLISED EPOXY NEW

2K epoxidové lepidlo s plnidlami z ušľachtilej oceli.



Vlastnosti:

- Jednoduchý pomer miešania 1:1
- Vynikajúca príľnavosť k bežným povrchom
- Pevná a tuhá konzistencia
- Vynikajúca chemická i mechanická odolnosť
- Obsahuje 60 % plnidiel z ušľachtilej oceli
- Je možné ho brúsiť, vŕtať a lakovať

Výhody:

- Ľahká príprava a aplikácia
- Aplikácia na rôzne materiály bez primeru
- Vypĺňa trhliny do 5 mm, je možné nanášať ho v horizontálnej i vertikálnej polohe
- Realizácia náročných oprav súčastí
- Zvýšená odolnosť vlhkému prostrediu
- Univerzálne využitie

Aplikácia:

Metallised Epoxy NEW je univerzálna 2K epoxidová hmota s plnidlami z ušľachtilej oceli pre vykonávanie náročných druhov opráv. Dobre príľne na kovy, keramiku, betón, kameň a niektoré tvrdé plasty. Vypĺňa dutiny a špáry v materiáloch. Je tvarovo stály a môže byť opracovávaný bežnými spôsobmi (brúsenie, vŕtanie a lakovanie), čím je možné dosiahnuť vynikajúceho výsledku opráv. Pre svoju mechanickú a chemickú odolnosť je vyhľadávaným produktom najmä v ťažkom priemysle a strojárstve na rôzne druhy opráv materiálov, strojov a súčastí.

Produkt je trvale magnetický.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Označenie	Balenie	Objem / rozmer	Sklad. kód
Metallised Epoxy NEW	RME	Dvojitá kartuša	25 ml (67,5 g)	1 35132

Návod na použitie:

- Podklad musí byť čistý, suchý a odmastený.
1. Povrchy dobre vybrúsiť.
 2. Vytlačiť komponenty A + B rovnomerne 1:1.
 3. Komponenty A + B dobre zmiešať.
 4. Naniestť **Metallised Epoxy NEW** pomocou špachtle.
 5. Do lepidla je možné vrátať, pilovať ho alebo brúsiť

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!**Technické údaje:**

Farba (po zmiešaní zložiek)	Tmavo šedá
Konzistencia	Tixotropná pasta
Druh použitých plnidiel	Ušľachtilá oceľ
Podiel plnidiel v receptúre	60 %
Pomer miešania	1:1
Špecifická hmotnosť	2,7 g/ml
Čas spracovania (pri T= 20 °C)	5 až 6 min
Čas opracovania (pri T= 20 °C)	1 až 2 hod
Konečné vytvrdenie (pri T= 20 °C)	24 hod
Doporučená aplikačná teplota	+10 °C až +35 °C (neaplikovať pri teplote pod +5 °C)
Teplotná odolnosť	-60 °C až + 120 °C (krátkodobá až + 150 °C)
Pevnosť v tlaku	70 N/mm ²
Pevnosť v ťahu	12,5 N/mm ²
Pevnosť v šmyku	14,5 N/mm ²
Tvrdosť (SHORE D)	> 80
Doba spotreby	24 mesiacov

Skladovanie:

- Na suchom mieste, pri teplote: T= +10 °C až +25 °C.

Zdravie a bezpečnosť:

- Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

- Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

- RETECH SK**, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 SENICA; tel./fax: +421 (0)34 651 0404; e-mail: retech@retech.sk; www.retech.com