

MOULDING TAPE BLACK



Černá vysoce pevná oboustranně lepicí páska



Vlastnosti:

- Pevná struktura
- Lze změnit polohu
- Odolná benzínu a naftě
- Poddajná flexibilitě plastových dílů

Výhody:

- Neabsorbuje vodu
- Před konečným přilepením lze přesně vymežit polohu bez zničení pásky
- Vhodná pro použití ve strojních údržbách
- Použitelná pro většinu plastových dílů (při použití PRIMERu pro všechny)

Aplikace:

Jedním z běžných výrobků v průmyslové údržbě bývá oboustranná lepicí páska. Problém většiny pásek spočívá v absorpci vody a následném snížení přilnavosti, které vede až k odlepení připevněných dílů. Tato skutečnost zapříčinila opovržení řady mechaniků nad oboustranně lepicími páskami. Většina pásek je vyráběna z pěnových hmot, které propustí vodu až k lepicí vrstvě a ta se oddělí od těla pásky.

Moulding Tape Black řeší všechny tyto problémy. Je vyrobena z neprodyšné polyuretanové hmoty, která neabsorbuje vodu. Unikátní lepidlo, které je nanášeno na pásce, reaguje na tlak. Z tohoto důvodu lze pásku před konečným usazením ještě posunout do správné polohy. Teprve přitlačením se aktivuje lepidlo, které během 90 sec. přilne lépe než jakákoliv jiná páska na trhu.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Obsah	Obj. číslo
Moulding Tape Black 6	MTPB6	Role - 15 m	6 mm	R 34001
Moulding Tape Black 9	MTPB9	Role - 15 m	9 mm	R 34002
Moulding Tape Black 12	MTPB12	Role - 15 m	12 mm	R 34003
Moulding Tape Black 15	MTPB15	Role - 15 m	15 mm	R 34004
Moulding Tape Black 20	MTPB20	Role - 15 m	20 mm	R 34006
Moulding Tape Black 25	MTPB25	Role - 15 m	25 mm	R 34005

Návod na použití:

1. Očistěte lepené plochy produktem **RETECH Clean (CLN)**. Odstraňte veškeré nečistoty - vosky, silikony a zbytky lepidel.
2. Aplikujte **Moulding Tape Black** pásku v celé šíři na lepený díl i s ochrannou vrstvou a pevně ji přitlačte (páska reaguje pouze na tlak).
3. Odstraňte ochrannou vrstvu z pásky a pevně přitlačte lepený díl i s páskou na požadovaný povrch.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!**Technická data:**

Přilnavost	25 N / 10 mm
Pevnost v stříhu	60 N / 10 mm
Pevnost v tahu	75 N
Tloušťka pásky	1,1 mm
Síla na přetrhnutí pásky	45 N
Odolnost proti UV	Dobrá
Teplotní odolnost	-30°C až + 120°C

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com