

POLYFIX R 575 1 03.0008



Ciánakrilátos pillanatragasztó



Tulajdonságai:

- Magasfokú tapadás és viszkozitás
- Az adagolókészüléke nem szárad be
- Cseppenként lehet adagolni
- Gazdaságos adagolókészülék
- Lassított keményedés
- Zselé bázisú

Előnyei:

- Nem csepeg le a ragasztott felületekről
- A ragasztó élettartama hosszú
- Alkalmazása ellenőrizhető
- Egy cseppje 6,5 cm²-re elég
- Lehetővé teszi az összekapcsolás pontos behelyezését
- Porózus anyagokat is ragaszt

Alkalmazása:

A POLYFIX R készítmény majdnem minden anyag ragasztásához megfelel – mint pl. a gumi, műanyagok, fémek, üveg, keramika, „o” alakú gyűrűk stb. A nehezen ragasztható anyagok ragasztásakor a ragasztás előtt a RETECH POLYFIX PRIMER aktiválóanyag használatát ajánljuk.

Termék név:

Termék név	Code	Csomag	Rend. szám.
POLYFIX R 575	RFIX575	10x20g - bottle	1 03.0008

POLYFIX R 575**Használati utasítás:**

1. A ragasztandó felületeket először tisztítsuk meg a régi ragasztóktól, szennyeződésektől és zsíros anyagoktól. A zsírtalanításhoz használjunk RETECH CLEAN készítményt.
2. Az egyik ragasztandó felületre vigyünk fel kis mennyiségű POLYFIX R ragasztót.
3. Kapcsoljuk össze a ragasztandó felületeket és hagyjuk megszáradni.

Kizárólag professzionális és ipari felhasználásra!**Műszaki adatai:**

Összetétele	Etil-ciánakrilát
Szakítószilárdsága	25 N/mm ² (acél)
Az adagolókészülék nyílása	0,4 mm fölött
A megkeményedés időtartama	5-60 sec (az anyagtól függően)
Raktározása	Hűvös, száraz helyen, ne tegyük ki nyílt napsütésnek