

PU Fix Professional 1



1K 60 min. PU ragasztó.



Tulajdonságok:

- Nagy rugalmassági modulus a karosszéria szilárdságának növeléséhez
- Oldószerek és PVC nélkül
- A felvitt réteg/“hernyó“ kiváló stabilitása és integritása

Előnyök:

- Gyors kikeményedés és nagyon rövid indulási, ill. távozási idő **1 óra**
- Nem büdös
- Crash teszt tanúsítvány TÜV SÜD - FMVSS 212/208

Leírás:

A **PU FIX PROFESSIONAL 1** egy nagyon gyors (**1 órás**), egykomponensű, levegőnedvességgel edződő, nem oldószeres poliuretán autóüveg-ragasztó. A kikeményedés után rendkívül rugalmas, tartós és időjárásálló kötőanyag jön létre a szélvédők közvetlen ragasztására. A ragasztást megkönnyíti és felgyorsítja a **PU FIX PROFESSIONAL 1 PRIMER**, amely a folyamat szerves része.

Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat/mérete	Rendelési sz.
PU Fix Professional 1 - Set	PUPF1S	Mezőbe	Setz	R 34818
PU Fix Professional 1 - Cartridge	PUPF1C	Tubusok	310 ml	R 34812C
PU FIX Professional 1 - Primer	PUPF1P	ALU palack	30 ml	R 34812P
PU FIX Brush	RPUFB	-	1 db	R 34816

Alkalmazás:

Az ajánlott alkalmazási hőmérséklet 10 °C - 45 °C. Az alkalmazás a tubusból való kinyomása. A szélvédőt ragassza hozzá a karosszériához max. 15 percen belül.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHANSZNÁLÁSRA.

Műszaki adatok:

Vegyi alap	reaktív poliuretán prepolimer
Szín/megjelenés	fekete paszta
Viszkozitás (4 mm/4 bar) ¹⁾	16 - 22 g/min
Sűrűség (DIN 53217-4)	1.280 kg/l
Nem tapadó felület ¹⁾	kb. 15 perc
Kikeményedés gyorsasága 24 óra után ¹⁾	3,5 - 4 mm
Shore A keménység (DIN 53505)	65 - 75
Szakítószilárdság (DIN 53504)	kb. 11 MPa
Meghosszabbítás szakadásig (DIN 53504)	> 400 %
Rugalmassági modulus ¹⁾ (10% ferde)	2.5 - 3.5 MPa
Nyírószilárdság ¹⁾ (DIN EN1465)	kb. 11 MPa
Hőállóság	< 80 °C (175 °F)
Rövid ideig (kb. 1 óra)	< 120 °C (250 °F)
Felhasználhatósági időtartam (23 °C / 77 °F alatt)	12 hónap
Tubus	
Biztonságos indulási idő ¹⁾	(FMVSS 212/208)
légszák nélkül	60 perc
légszakkal az utasok számára	60 perc

¹⁾ 23 °C (73 °F) / 50 % relatív páratartalom mellett

Tárolás:

Tárolja 0 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten.

A szállítás során a tárolási hőmérséklet rövid ideig (2 - 4 nap) lehet a fenti határérték felett vagy alatt. Ebben az esetben az anyag hőmérsékletét használat előtt szobahőmérsékletre kell hozni. A hideg egyéni tubusokat 1-2 órán keresztül tárolhatjuk enyhén magasabb hőmérsékleten, legfeljebb 50 °C-ig.

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon található.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft., Áchim András utca 19, 9025 Győr, Adószám: 13049414-2-08

Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com