

# PU Fix Professional 1 Primer



Jednofázový multifunkční primer.



## Vlastnosti:

- Jednofázový multifunkční primer na sklo a karoserii vozidla
- Dlouhá životnost

## Výhody:

- Zabraňuje korozi v drobných vrypech a škrábancích

## Popis:

**PU FIX PROFESSIONAL 1 PRIMER** je černá kapalina, která se během procesu schnutí mění na matný a pevný film. Umožňuje tak rychlé a trvalé přilnutí jednosložkového polyuretanového lepidla **RETECH PU FIX PROFESSIONAL 1** na sklo a stejně tak i na většinu lakovaných i nelakovaných kovových povrchů, které navíc chrání před UV zářením.

## Aplikace:

Předem použitím **PU FIX PROFESSIONAL 1 PRIMERU** důkladně odmastěte a očistěte oba lepené povrchy pomocí přípravku **RETECH MS CLEAN** nebo **RETECH AUTOCLEAN**. Setřete pomocí **RETECH** čistícího hadříku. Následně **PU FIX PROFESSIONAL 1 PRIMER** před použitím důkladně protřepejte. Míchejte ještě zhruba minutu poté, co se v nádobě ozve zvuk míchacích kuliček. Poté aplikujte **PU FIX PROFESSIONAL 1 PRIMER** na sklo nebo na karoserii vozidla manuálně pomocí aplikační houbičky/štětce.

Nelepivý povrch: 30 sekund

Čas použitelnosti (před nanesením lepidla **PU FIX PROFESSIONAL 1**): Min. 5 minut, Max. 72 hodin.  
Po uplynutí 72 hodin reaktivujte nanesením **RETECH MS CLEAN** nebo **RETECH AUTOCLEAN**.

### Důležitá poznámka:

Kvůli reaktivitě na vlhkost je třeba **PU FIX PROFESSIONAL 1 PRIMER** spotřebovat zhruba do 1 týdne od otevření lahvičky (pokud je následně správně uzavřena). **PU FIX PROFESSIONAL 1 PRIMER** nesmí být používán, pokud zůstal po delší dobu otevřený. Vyměňte vnitřní těsnění a pevně uzavřete okamžitě po každém užití pro zajištění maximální trvanlivosti.

**PRODUKT JE VHODNÝ POUZE PRO ODBORNÉ UŽIVATELE.**

### Technické údaje:

Chemická báze	Reaktivní polyuretanové sloučeniny
Barva	Černá
Hustota	930 ± 20 kg/ml
Viskozita	5 – 15 mPas
Obsah pevného podílu	28 ± 2 %
Doba schnutí	> 5 min*
Bod vzplanutí	< 21 °C
Aplikační teplota	+ 5 °C – 40 °C
Krytí	Přibližně 150 g/m <sup>2</sup>
Způsob aplikace	Houbička / štětec
Čas mezi aplikací jednotlivých vrstev	Min. 5 minut
Skladovatelnost	12 měsíců
Adheze na sklo a karoserii:	
• S aktivátorem	Dobrá
• Bez aktivátoru	Dobrá
Adheze s polyuretanovými lepidly při aplikaci na:	
• Barvy / laky	Dobrá
• Železné a neželezné kovy	Dobrá

\* při 23 °C / 50 % relativní vlhkosti.

### Skladování:

Skladujte v uzavřeném balení při teplotě 0 °C - 35 °C na suchém a odvětrávaném místě.

### Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
PU Fix Professional 1 - Set	PUFP1S	Kartonový box	Sada	R 34818
PU Fix Professional 1 - Cartridge	PUFP1C	Kartuš	310 ml	R 34812C
PU FIX Professional 1 - Primer	PUFP1P	ALU lahvička	30 ml	R 34812P
PU FIX Brush	RPUFB	-	1 ks	R 34816

### Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

### Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

### Adresa firmy:

**RETECH, s.r.o.**, Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory  
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz