

PU Fix Professional 1 Primer



Egyfázisú többfunkciós primer.



Tulajdonságok:

- Egyfázisú többfunkciós primer üvegre és a jármű karosszériájára
- Hosszú élettartam

Előnyök:

- megakadályozza a korrózió kialakulását kis karcolásokban és sérülésekben

Leírás:

PU FIX PROFESSIONAL 1 PRIMER egy fekete folyadék, amely a száradás során matt és szilárd filmrétegre változik. Lehetővé teszi a Retech **PU FIX PROFESSIONAL 1** egykomponensű poliuretán ragasztó a gyors és tartós tapadását az üveghez, valamint a legtöbb festett és festetlen fém felülethez, amelyeket szintén véd az UV sugárzás ellen.

Alkalmazás:

PU FIX PROFESSIONAL 1 PRIMER használata előtt alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa mindkét ragasztandó felületet a **RETECH MS CLEAN** vagy a **RETECH AUTOCLEAN** termék segítségével. Tiszta egy **RETECH** Speciális tisztító kendővel. Ezután a **PU FIX PROFESSIONAL 1 PRIMERT** a használat előtt alaposan rázza fel. Keverje még körülbelül egy percig, miután a keverő gyöngyök hangja hallatszik a tartályban. Ezután **PU FIX PROFESSIONAL 1 PRIMERT** szivacs/ecset segítségével vigye fel az üvegre vagy a jármű karosszériára.

Nem tapadó felület: 30 másodperc

Felhasználhatósági időtartam (**PU FIX PROFESSIONAL 1** ragasztó alkalmazása előtt): Min. 5 perc, Max. 72 óra. 72 óra elteltével aktiválja újra a **RETECH MS CLEAN** vagy a **RETECH AUTOCLEAN** alkalmazásával.

Fontos megjegyzés:

A nedvességre való reakcióképessége miatt a **PU FIX PROFESSIONAL 1 PRIMER**-t a palack felnyitásától számított 1 héten belül kell felhasználni (ha ezt követően megfelelően lezárják). **PU FIX PROFESSIONAL 1 PRIMER** nem használható, ha hosszabb ideig nyitva marad. Cserélje ki a belső tömítést és zárja be szorosan minden használat után a maximális eltarthatóság elérése érdekében.

A TERMÉK CSAK PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA ALKALMAS.

Műszaki adatok:

Vegyí alap	Reaktív poliuretánvegyületek
Szín	Fekete
Sűrűség	930 ± 20 kg/ml
Viszkozitás	5 – 15 mPas
Szilárd tartalom	28 ± 2 %
Száradási idő	> 5 perc*
Lobbanáspont	< 21 °C
Alkalmazási hőmérséklet	+ 5 °C – 40 °C
Lefedés	Kb 150 g/m ²
Alkalmazási mód	Szivacs/ecset
Az egyes rétegek felvitele közötti időtartam	Min. 5 perc
Tárolható	12 hónapig
Tapadás az üveghez és a karosszériához:	
• Aktivátorral	Jó
• Aktivátor nélkül	Jó
Tapadás poliuretán ragasztókkal az alábbiakra való alkalmazásakor:	
• Festék / lakk	Jó
• Vas és vasmentes fémek	Jó

* 23 °C / 50 % relatív páratartalom mellett.

Tárolás:

Tárolja zárt csomagolásban, száraz és szellőztetett helyen, 0 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten.

Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat / mérete	Rendelési sz.
PU Fix Professional 1 - Set	PUFP1S	Mezőbe	Setz	R 34818
PU Fix Professional 1 - Cartridge	PUFP1C	Tubusok	310 ml	R 34812C
PU FIX Professional 1 - Primer	PUFP1P	ALU palack	30 ml	R 34812P
PU FIX Brush	RPUFB	-	1 db	R 34816

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon található.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft., Áchim András utca 19, 9025 Győr, Adószám: 13049414-2-08
Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com