

# PU Fix Professional 1 Primer



Jednofázový multifunkčný primer.



## Vlastnosti:

- Jednofázový multifunkčný primer na sklo a karosériu vozidla
- Dlhá životnosť

## Výhody:

- Zabraňuje korózii v drobných ryhách a škrabancoch

## Popis:

**PU FIX PROFESSIONAL 1 PRIMER** je čierna kvapalina, ktorá sa behom procesu schnutia mení na matný a pevný film. Umožňuje tak rýchle a trvalé prilnutie jednozložkového polyuretánového lepidla **RETECH PU FIX PROFESSIONAL 1** na sklo a rovnako tak aj na väčšinu lakovaných a nelakovaných kovových povrchov, ktoré navyše chráni pred UV žiarením.

## Aplikácia:

Pred použitím **PU FIX PROFESSIONAL 1 PRIMERU** dôkladne odmastite a očistite oba lepené povrchy pomocou prípravku **RETECH MS CLEAN** alebo **RETECH AUTOCLEAN**. Zotrite pomocou **RETECH** čistiacej handričky. Následne **PU FIX PROFESSIONAL 1 PRIMER** pred použitím dôkladne pretrepte. Miešajte ešte zhruba minútu potom, čo sa v nádobe ozve zvuk miešacích guľčiek. Potom aplikujte **PU FIX PROFESSIONAL 1 PRIMER** na sklo alebo na karosériu vozidla manuálne pomocou aplikačnej hubky/štetca.

Nelepivý povrch: 30 sekúnd

Čas použiteľnosti (pred nanosením lepiaceho tmelu **PU FIX PROFESSIONAL 1**): Min. 5 minút, Max. 72 hodín. Po uplynutí 72 hodín reaktivujte nanosením **RETECH MS CLEAN** alebo **RETECH AUTOCLEAN**.

### Dôležitá poznámka:

Kvôli reaktivite na vlhkosť je potrebné **PU FIX PROFESSIONAL 1 PRIMER** spotrebovať zhruba do 1 týždňa od otvorenia fľaštičky (pokiaľ je následne správne uzavretá). **PU FIX PROFESSIONAL 1 PRIMER** nesmie byť používaný pokiaľ ostal po dlhšiu dobu otvorený. Vymeňte vnútorné tesnenie a pevne uzavrite okamžite po každom použití pre zaistenie maximálnej trvanlivosti.

**PRODUKT JE VHODNÝ IBA PRE ODBORNÝCH UŽÍVATEĽOV.**

### Technické údaje:

Chemická báza	Reaktívne polyuretánové zlúčeniny
Farba	Čierna
Hustota	930 ± 20 kg/ml
Viskozita	5 – 15 mPas
Obsah pevného podielu	28 ± 2 %
Doba schnutia	> 5 min*
Bod vzplanutia	< 21 °C
Aplikačná teplota	+ 5 °C – 40 °C
Krytie	Približne 150 g/m <sup>2</sup>
Spôsob aplikácie	Hubka / štetec
Čas medzi aplikáciou jednotlivých vrstiev	Min. 5 minút
Skladovateľnosť	12 mesiacov
Adhézia na sklo a karosériu:	
• S aktivátorom	Dobrá
• Bez aktivátora	Dobrá
Adhézia s polyuretánovými lepidlami pri aplikácii na:	
• Farby / laky	Dobrá
• Železné a neželezné kovy	Dobrá

\*pri 23 °C/50% relatívnej vlhkosti

### Skladovanie:

Skladujte v uzavretom balení pri teplote 0 °C - 35 °C na suchom a odvetrávanom mieste.

### Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
PU Fix Professional 1 - Set	PUFP1S	Krabička	Sada	R 34818
PU Fix Professional 1 - Cartridge	PUFP1C	Kartuša	310 ml	R 34812C
PU FIX Professional 1 - Primer	PUFP1P	ALU fľaštička	30 ml	R 34812P
PU FIX Brush	RPUFB	-	1 ks	R 34816

### Zdraví a bezpečnosť:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

### Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

### Adresa firmy:

**RETECH, s.r.o.**, Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory  
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz