



## PU FIX PROFESSIONAL 3 - ADHESIVE

R 34810C/12

### POPIS

**PU FIX PROFESSIONAL 3** je jednosložková polyuretanová těsnící hmota/lepidlo, vytvrzované vzdušnou vlhkostí, která vede k vytvoření trvanlivého elastomeru s vysokými mechanickými vlastnostmi.

### PU FIX PROFESSIONAL 3

- snadné vytlačování
- vynikající odolnost proti vzniku prohlubní
- možnost použití krátkých částí a dobrá zpracovatelnost
- rychlé vytvrzování
- dobrá přilnavost na čerstvě vyčištěných plochách, bez mastnot a prachu, jaké se běžně vyskytují při výměně automobilových skel

### POUŽITÍ

**PU FIX PROFESSIONAL 3** je speciálně navržený pro výměnu pevných skel motorových vozidel.

### APLIKACE

Příprava skla (nové sklo):

Zajistěte, aby povrch skla byl suchý, nezapráššený a dokonale odmaštěný – doporučeno použít produkty **RETECH MS CLEAN** nebo **RETECH AUTOCLEAN**.

Povrch v místě určeném k aplikaci lepidla ošetřete černým primerem **X-PRIMER**.

#### Příprava karoserie:

**PU FIX PROFESSIONAL 3** je možno nanášet přímo na čerstvě oříznutý černý polyuretan.

#### Nanesení těsnící hmoty:

Vytlačte trojúhelníkovou housenku těsnící hmoty okolo hrany okna. Okno je nutno namontovat do 15 minut a vozidlo se nesmí používat 3 hodiny (dva airbagy) za předpokladu okolní teploty 23 °C a relativní vlhkosti minimálně 50%. Při nižších teplotách nebo vlhkostech je nutno čas prodloužit.

### SKLADOVÁNÍ

9 měsíců v neotevřených originálních fóliových obalech při +5 °C do +25 °C.

12 měsíců v originálních uzavřených kartuších při +5 °C do +25 °C.

### SPECIÁLNÍ INFORMACE

Postupujte prosím podle našeho materiálového bezpečnostního datového listu.

### TECHNICKÁ DATA

**Polymerová báze:** polyuretan

**Barva:** černá

**Hustota:** přibližně 1.3 g/ml

**Konzistence:** pasta, nesmršťující se, krátký odřezávací řetězec.

**Nelepící povrch:\*)** asi za 40 min

**Rychlost vytvrzování:\*)** > 3 mm po 24 hodinách

**Obsah pevného podílu:** > 94 %

**Tvrdość Shore A:** přibližně 50 až 55

**Pevnost v tahu:** > 4.5 MPa

**Prodloužení do přetržení:** > 500 %

**Pevnost ve stříhu:** přibližně 2 MPa

\*) při 23 °C / 50 % relativní vlhkosti

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Vyhrazuujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.