



PU FIX PROFESSIONAL 3 - ADHESIVE

R 34810C/12

LEÍRÁS

PU FIX PROFESSIONAL 3 jegykomponensű poliuretán tömítőanyag / ragasztó, amely a levegő nedvességtartalma hatására edződik, ami magas mechanikai tulajdonságokkal rendelkező tartós elasztomer képződéséhez vezet.

PU FIX PROFESSIONAL 3

- könnyű kinyomni
- kiváló ellenállás a mélyedések kialakulásával szemben
- rövid részek használatának lehetősége és jó megmunkálhatóság
- gyors kikeményedés
- jó tapadás a szélvédőkön általában előforduló zsírtól és portól frissen megtisztított felületekhez

HASZNÁLAT

A **PU FIX PROFESSIONAL 3** kifejezetten gépjárművek szélvédőinek cseréjéhez készült.

ALKALMAZÁS

Szélvédő előkészítése (új szélvédő):

Ügyeljen arra, hogy a szélvédő felülete száraz, pormentes és teljesen zsírtalanított legyen - ajánlott a **RE-TECH MS CLEAN** vagy **RETECH AUTOCLEAN** termékek használata.

Kezelje a felületet a ragasztó felvitelére szánt területen az **X-PRIMER** fekete primerrel.

Karosszéria előkészítése:

A **PU FIX PROFESSIONAL 3** közvetlenül felvihető a frissen vágott fekete poliuretánra.

Tömítőanyag alkalmazása:

Nyomja ki a háromszög alakú tömítőanyag-csíkot a szélvédő széle köré. A szélvédőt 15 percen belül be kell szerelni, és a járművet 3 órán át (két légszák) nem szabad használni, ha a környezeti hőmérséklet 23 °C és a relatív páratartalom legalább 50%. Alacsonyabb hőmérsékleten vagy páratartalom esetén az időt meg kell hosszabbítani.

TÁROLÁS

9 hónapig bontatlan eredeti fólia csomagolásban + 5 °C és + 25 °C között
 12 hónapig eredeti lezárt tubusban + 5 °C és + 25 °C között.

KÜLÖNLEGES INFORMÁCIÓK

Kérjük, kövesse az anyagbiztonsági adatlapunkban leírtakat.

MŰSZAKI ADATOK

Polimer alap: poliuretán

Szín: fekete

Sűrűség: körülbelül 1,3 g/ml

Állag: paszta, nem zsugorodó, rövid vágható lánc.

Tapadásmentes felület: *) kb. 40 perc alatt

Keményedési sebesség: *) > 3 mm 24 óra elteltével

Szilárdanyag-tartalom: > 94 %

Shore A-keménység: kb. 50 – 55

Szakítószilárdság: > 4.5 MPa

Nyúlás szakadásig: > 500 %

Nyírószilárdság: körülbelül 2 MPa

* 23 °C-on/50% relatív páratartalom mellett

A termék a jótállási időn belül megfelel a specifikációnak. A fenti információk objektív tesztelésünkön és tapasztalatainkon alapulnak. Semmiképpen nem vállalunk felelősséget a fenti információk keretein túl. A közölt információk tesztjeink és tapasztalataink eredményeképpen születtek, viszont általános jellegűek és nem foglalnak magukban garanciát. Minden felhasználó köteles maga meggyőződni a termék megfelelőségéről saját vizsgálata alapján. A termék javításának vagy további fejlesztésének érdekében fenntartjuk a változtatás jogát.