



PU FIX PROFESSIONAL 3 - ADHESIVE

R 34810C/ R 34812

POPIS

PU FIX PROFESSIONAL 3 je jednozložková polyuretánová tesniaca hmota / lepidlo, vytvrdzovaná vzdušnou vlhkosťou, ktorá vedie k vytvoreniu trvanlivého elastoméru s vysokými mechanickými vlastnosťami.

PU FIX PROFESSIONAL 3

- ľahké vytlačovanie
- vynikajúca odolnosť proti vzniku prehĺbení
- možnosť použitia krátkych častí a dobrá spracovateľnosť
- rýchle vytvrdzovanie
- dobrá príľnavosť na čerstvo vyčistených plochách, bez masnôt a prachu, aké sa bežne vyskytujú pri výmene automobilových skiel

POUŽITIE

PU FIX PROFESSIONAL 3 špeciálne navrhnutý pre výmenu pevných skiel motorových vozidiel.

APLIKÁCIA

Príprava skla (nové sklo):

Zaistite, aby bol povrch skla suchý, nezaprášnený a dokonale odmastený.

Napriek tomu, že **PU FIX PROFESSIONAL 3** má veľmi dobrú príľnavosť priamo na sklenené povrchy, je výhodné použiť čierny primer (tvorený čistiacou látkou / aktivátorom **RETECH MS CLEAN** alebo **RETECH AUTOCLEAN** a čiernym primerom **X-PRIMER**).

Doporučené výrobky viď dátové listy.

Príprava karosérie:

PU FIX PROFESSIONAL 3 je možné nanášať priamo na čerstvo orezaný polyuretán.

Nanesenie tesniacej hmoty:

Vytlačte trojuholníkovú húsenu tesniacej hmoty dookola hrany okna. Okno je nutné namontovať do 15 minút a vozidlo sa nesmie používať 3 hodiny (dva airbagy) za predpokladu okolitej teploty 23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu minimálne 50 %. Pri nižších teplotách alebo vlhkostiach je nutné čas predĺžiť.

SKLADOVANIE

9 mesiacov v neotvorených originálnych fóliových obaloch pri teplote od +5°C do +25°C (R 34812).

12 mesiacov v originálnych uzavretých dózach pri teplote od +5°C do +25°C (R 34810C).

ŠPECIÁLNE INFORMÁCIE

Postupujte prosím podľa nášho materiálového bezpečnostného dátového listu.

TECHNICKÁ DÁTA

Polymérová báza: polyuretán
 Farba: čierna
 Hustota: približne 1.3 g/ml
 Konzistencia: pasta, nezmršťujúca sa, krátky odrezávací retazec.
 Nelepiaci povrch:*) asi za 40 min
 Rýchlosť vytvrdzovania:*) > 3 mm po 24 hodinách

Obsah pevného podielu: > 94 %
 Tvrdosť Shore A: približne 50 až 55
 Pevnosť v ťahu: > 4.5 MPa
 Predĺženie do pretrhnutia: > 500 %
 Pevnosť v strihu: približne 2 MPa

* pri 23°C/50 % relatívnej vlhkosti

Výrobok je v záručnej dobe konformný so špecifikáciou. Uvedené informácie sú založené na objektívnom testovaní a našej skúsenosti. V žiadnom prípade neručíme nad rámec uvedených informácií. Uvedené informácie sú výsledkom našich testov a skúseností, sú však všeobecnej povahy a neobsahujú záruky. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Vyhradzujeme si všetky práva činiť zmeny v záujme zlepšenia alebo ďalšieho vývoja výrobku.

© RETECH 17/02/2020

RETECH SK, spol. s r.o., Priemyselná 278, 905 01 Senica, Tel./fax: 034/651 04 04, e-mail: retech@retech.sk, www.retech.com