

# Quick Metal



Mnohoúčelová opravárenská hmota.



## Vlastnosti:

- Zložky obsiahnuté v pomere
- Skvelá chemická odolnosť
- Vytvrdzuje i pod vodou
- Vysoká pevnosť v ťahu aj tlaku

## Výhody:

- Odpadá nepresné odmeriavanie
- Použitie v rôznych oblastiach priemyslu
- Rýchle a bezpečné opravy
- Možno bežne opracovávať

## Aplikácia:

**QUICK METAL RETECH** je mnohostranná, rýchla, epoxidová, opravárenská hmota v tyči. Ľahké miešanie - žiadne odmeriavanie množstva jednotlivých zložiek. Vytvrdne do 30 minút. Po vytvrdnutí možno brúsiť, vŕtať, lakovať a inak upravovať. Môže byť použitý aj pod vodou (studená voda spomaľuje proces tvrdnutia). Prilne ku kovu, keramike, sklu, kameňu a k mnohým umelým hmotám (nie polyetylén a polyuretán).

Unikátne jedokusovej prevedenie eliminuje problémy vznikajúce pri dvojzložkových epoxidoch s ich pomermi miešania, priľnavosťou, tvrdosťou, balením atď. Používa sa na opravy kovových dielov, opravy prasklín v nádržiach, opravy trubiek, opravy prasknutých odliatok atď.

## Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
Quick Metal	RQM	Tuba	57 g	R 34570

**Návod na použitie:**

1. Pre zabezpečenie optimálnej adhézie odstráňte z povrchu všetky nečistoty a mastnotu. K odmastenie použite produkt **RETECH FINE CLEANER**.
2. Odrežte požadované množstvo a premasírujte medzi prstami do jednotnej farby. Ak je hmota príliš tuhá, nechajte ju chvíľu pri izbovej teplote.
3. Pripravenú hmotu aplikujte na pripravený opravovaný povrch. Hmota nebude mať ihneď vysokú pevnosť spoja, len manipulačnú!
4. Prebytočnú hmotu odrežte nožikom namočeným vo vode ešte pred stvrdnutím.
5. Za 10-15 minút bude hmota tvrdá ako kov, za 30 minút je vytvrdená a môžeme ju vrtať, brúsiť, rezať, natierať farbou atď.

**LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!****Technické údaje:**

Hustota	1,57 kg/dm <sup>3</sup>
Zmrštenie počas procesu tuhnutia	< 1 %
Neprchavý obsah	100 %
Pevnosť v tlaku	84 MPa
Pevnosť v ťahu	47 MPa
Pevnosť v strihu	6,2 MPa
Tvrdosť (Shore D)	80
Tepelná odolnosť	120 °C krátkodobo 150 °C
Špecifický odpor	3x 10 <sup>10</sup> Ω.m
Nevodivosť (Dielektrická pevnosť)	300 V/mm
Čas vytvrdenia	30 minút
Trvanlivosť (skladovanie pri 25°C)	18 mesiacov

**Zdravie a bezpečnosť:**

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

**Prehlásenie:**

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

**Adresa firmy:**

**RETECH SK, spol. s r.o.**, Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,  
**Kancelária a sklad:** Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk