

# RUST CONVERTOR



Speciální antikorozi nátěr.



## Vlastnosti:

- Speciální receptura 2v1
- Snadná příprava povrchu
- Rychlá aplikace rozprašovačem nebo štětcem
- 100% odolnost vlhku

## Výhody:

- Chemicky odbourává korozi a připravuje povrch pro další aplikace
- Stačí hrubé odstranění rzi ocelovým kartáčem
- Úspora času pro realizaci opravy
- Dlouhodobá konzervace dílu

## Aplikace:

**RUST CONVERTOR** je speciální antikorozi nátěr 2v1. Chemicky odbourává povrchovou korozi a na jejím místě vytváří ochranný film - lesklý tvrdý povlak vhodný pro další povrchové aplikace, jako např. lakování. Místo aplikace není nutné brousit až na kov, stačí nahrubo očistit ocelovým kartáčem, odmastit a aplikovat přípravek. Ochranný film na povrchu součásti dlouhodobě odolává vlivům počasí a vlhkému prostředí. Koroze menšího rozsahu čistí až do barvy ocele. Používá se ve všech odvětvích lehkého i těžkého průmyslu k renovaci dílů napadených rzi (např. mostní konstrukce, vjezdové brány, kovové ploty, elektrické stožáry, různé součásti strojů apod.), ale i v zemědělství k ošetřování speciální techniky a zařízení.

**POZOR:** Produkt není vhodný pro ošetřování hloubkové koroze (mohlo by zde dojít k nežádoucímu zeslabení materiálu), pro ošetřování pozinkovaných plechů a barevných kovů.

## Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Rust Converter	REZ	Lahev	500 ml	1 35450

**Návod na použití:**

1. Nahrubo očistěte starou rez ocelovým kartáčem.
2. Mastné povrchy odmastěte vhodným **RETECH** produktem.
3. Je-li povrch ošetřované součásti lakovaný, zakryjte místa, která nechcete natírat (povrch by v důsledku působení přípravku mohl zčernat).
4. **RUST CONVERTOR** nanášejte štětcem nebo nástřikem v 1 až 2 vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami ponechte odstup max. 15 min. První vrstva musí být při nanášení druhé ještě vlhká (vlhko napomáhá reakčnímu procesu).

**RADA PRO APLIKACI:** ideální teplota pro aplikaci je +15 °C až +20 °C a relativní vlhkost vzduchu >55 %. Pracujete-li při vyšší teplotě a nižší vlhkosti vzduchu, je vhodné ošetřovaný povrch těsně před aplikací prvního nátěru navlhčit vodou.

**POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYŠLOVÉ POUŽITÍ!**

**Technické údaje:**

Konzistence	Tekutina
Báze	Kyselina fosforečná s příměsí inhibitorů koroze
Barva (vizuálně)	Modro-fialová
Aplikace	Mechanický rozprašovač nebo štětec
Vydatnost	1 kg /cca. 15 m <sup>2</sup> (při jedné vrstvě)
Hustota při 20 °C	985 kg/m <sup>3</sup>
Doba pro „vyzrání“ nátěru	24 hod

**Skladování:**

- 3 roky v původním obalu při teplotě: T= +5 °C až +30 °C.

**Zdraví a bezpečnost:**

- Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

**Prohlášení:**

- Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

**Adresa firmy:**

- RETECH, s.r.o.**, Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory  
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com