

RUST CONVERTOR



Speciális korrózió elleni bevonat.



Tulajdonságok:

- Speciális formula 2 az 1-ben
- Egyszerű felület előkészítés
- Gyors felhordás szórással vagy ecsettel
- 100%-ban nedvességálló

Előnyök:

- Kémiailag lebontja a korróziót és előkészíti a felületet más anyagok felhordására
- A rozsdát elég csak durván eltávolítani egy drótkéfével
- Időt takarít meg a javítási munkálatoknál
- Hosszú távú konzerválás

Alkalmazása:

RUST CONVERTOR egy speciális korrózió elleni bevonat 2 az 1-ben. Kémiailag lebontja a felületi korróziót és a helyén egy védő filmréteget képez – további felületkezelő anyagok, pl. lakk felhordására alkalmas fényes kemény bevonatot. Az alkalmazás helyét nem kell fémgig csiszolni, elég csak durván megtisztítani egy drótkéfével, zsírtalanítani és felvinni rá a készítményt. Az alkatrész felületén képződő védő filmréteg hosszú ideig ellenáll az időjárásnak és magas páratartalomnak. Kisebb terjedelmű korróziót az acél színéig tisztítja. Alkalmazható a könnyű- és a nehézipar különböző területein a korrózióval megtámadott alkatrészek ápolásához (pl. híd szerkezetek, kapuk, fémkerítések, villanyoszlopok, különböző gépalkatrészek, stb.), de a mezőgazdaságban is speciális gépek és berendezések kezelésére.

FIGYELEM: A termék nem alkalmas mély korrózió kezelésére (az anyag nem kívánt gyengülését eredményezhetne), horganyzott acéllemez és színesfém kezelésére.

Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Kiszerezés	Rendelési sz.
Rust Convertor	REZ	Palack	500 ml	1 35450

Használati utasítás:

1. A régi rozsdát durván távolítsa el egy drótkéfével.
2. A zsíros felületeket zsírtalanítsa egy alkalmas **RETECH** termékkel.
3. Ha a kezelt alkatrész felülete lakkozott, takarja le azokat a helyeket, amelyeket nem szeretne kezelni (a készítmény hatására a felület megfeketedhet).
4. A **RUST CONVERTOR**-t szórással vagy ecsettel vigye fel 1 vagy 2 rétegben a felületre. Az első és a második réteg felvitele között legyen max. 15 perces szünet. A második réteg felhordásánál az első rétegnek még nedvesnek kell lennie (a nedvesség elősegíti a reakció folyamatát).

TANÁCS AZ ALKALMAZÁSHOZ: ideális alkalmazási hőmérséklet +15 °C és +20 °C között van, és a relatív páratartalom >55%. Amennyiben magasabb hőmérsékletnél és alacsonyabb páratartalomnál dolgozik, ajánlatos a kezelt felületet közvetlenül az első réteg alkalmazása előtt vízzel nedvesíteni.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!**Műszaki adatok:**

Konzisztencia	Folyadék
Bázis	Foszforsav korróziós inhibitorok hozzáadásával
Szín (vizuálisan)	Kékes lila
Alkalmazás	Mechanikus permetezővel vagy ecsettel
Kiadósság	1 kg / cca. 15 m ² (egy rétegben)
Sűrűség 20 °C-on	985 kg/m ³
Érés idő	24 óra

TÁROLÁS:

- 3 évig T = +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten.

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

- Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon található.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó magatapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A Retech Hungária Kft nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A Retech semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft., Áchim András utca 19, 9025 Győr, Adószám: 13049414-2-08
Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com