

RUST CONVERTOR



Špeciálny antikoročný náter.



Vlastnosti:

- Špeciálna receptúra 2v1
- Jednoduchá príprava povrchu
- Rýchla aplikácia rozprašovačom alebo štetcom
- 100% odolnosť vlhku

Výhody:

- Chemicky odstraňuje koróziu a pripravuje povrch pre ďalšie aplikácie
- Stačí hrubé odstránenie hrdze oceľovou kefou
- Úspora času pre realizáciu opravy
- Dlhodobá konzervácia dielu

Aplikácia:

RUST CONVERTOR je špeciálny antikoročný náter 2v1. Chemicky odstraňuje povrchovú koróziu a na jej mieste vytvára ochranný film - lesklý tvrdý povlak vhodný pre ďalšie povrchové aplikácie, ako napr. lakovanie. Miesto aplikácie nie je nutné brúsiť až na kov, stačí nahrubo očistiť oceľovou kefou, odmastiť a aplikovať prípravok. Ochranný film na povrchu súčiastky dlhodobo odoláva vplyvom počasia a vlhkému prostrediu. Korózie menšieho rozsahu čistí až do farby ocele. Používa sa vo všetkých odvetviach ľahkého aj ťažkého priemyslu k renovácii dielov napadnutých hrdzou (napr. mostné konštrukcie, vjazdové brány, kovové ploty, elektrické stožiare, rôzne súčasti strojov apod.), ale aj v poľnohospodárstve na ošetrovanie špeciálnej techniky a zariadení.

POZOR: Produkt nie je vhodný pre ošetrovanie hĺbkovej korózie (mohlo by dôjsť k nechcenému zoslabeniu materiálu), pre ošetrovanie pozinkovaných plechov a farebných kovov.

Objednávacie kódy:

Názov	Sklad. kód	Balenie	Velikost	Obj. číslo
Rust Convertor	REZ	Fľaša	500 ml	1 35450

Návod na použitie:

1. Nahrubo očistite starú hrdzu oceľovou kefou.
2. Mastné povrchy odmastite vhodným **RETECH** produktom.
3. Ak je povrch ošetrovanej súčasti lakovaný, zakryte miesta, ktoré nechcete natierať (povrch by sa pôsobením prípravku začiernil).
4. **RUST CONVERTOR** nanášajte štetcom alebo nástrekom v 1 až 2 vrstvách. Medzi jednotlivými vrstvami nechajte odstup max. 15 min. Prvá vrstva musí byť pri nanášaní druhej ešte vlhká (vlhko napomáha reakčnému procesu).

RADA PRE APLIKÁCIU: ideálna teplota pre aplikáciu je +15 °C až +20 °C a relatívna vlhkosť vzduchu >55%. Ak pracujete pri vyššej teplote a nižšej vlhkosti vzduchu, je vhodné ošetrovaný povrch tesne pred aplikáciou prvého náteru navlhčiť vodou.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Konzistencia	Tekutina
Báza	Kyselina fosforečná s prímiesou inhibítorov korózie
Farba (vizuálne)	Modro-fialová
Aplikácia	Mechanický rozprašovač alebo štetec
Výdatnosť	1 kg / cca. 15 m ² (pri jednej vrstve)
Hustota pri 20 °C	985 kg/m ³
Doba pre „dozretie“ náteru	24 hod

Skladovanie:

- 3 roky v pôvodnom obale pri teplote: T= +5 °C až +30 °C.

Zdravie a bezpečnosť:

- Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

- Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

- RETECH SK, spol. s r. o., Priemyselná 278, 905 01 Senica; tel./fax: 034/651 04 04; e-mail: retech@retech.sk, www.retech.com