

# Screenbond 2/5



MS Polimer szélvédőragasztó.



## Tulajdonságok:

- Nem tartalmaz izocianátot és oldószert
- Kiváló a tapadása
- Gyorsan szárad, indulási idő 60 perc (2 légszák)
- Kiválóan időjárásálló
- Nincsenek veszélyszimbólumok

## Előnyök:

- Nincs szükség aktivátor használatára
- Alacsony hőmérsékleten is használható
- Rendkívül jó a színállósága
- Magas UV-ellenállás

## Leírás:

A **SCREENBOND 2/5** egy egykomponensű, MS Polimer alapú anyag a szélvédők közvetlen ragasztására. TÜV SÜD ütközésvizsgálati tanúsítvány - FMVSS 212/208 (indulási idő 1 óra, 2 első légszák). A termék kiválóan tapad különböző felületekhez (üveg, gumi, fém, alumínium, fa stb.). Ezen felül UV-stabil, garantálja az állandó rugalmasságot -40 °C és + 120 °C közötti hőmérsékleti tartományban, és kompatibilis a beépített antennával rendelkező szélvédőkkel. A **SCREENBOND 2/5** szagtalan, izocianátoktól, oldószerektől, szilikontól és PVC-től mentes. Elsősorban az autóiparban használják szélvédőragasztóként minden személyautó, teherautó, lakókocsi számára, valamint az összes közúti jármű üvegeinek ragasztására.

## Rendelési kódok:

| Megnevezés              | Raktári kód | Csomagolás | Térfogat/mérete | Rendelési sz. |
|-------------------------|-------------|------------|-----------------|---------------|
| Screenbond 2/5 - 400 ml | RSB2400     | Rúd        | 400 ml          | R 34805       |
| Screenbond 2/5          | RSB2.5      | Tubus      | 290 ml          | R 34807       |

### Alkalmazás:

Az ajánlott alkalmazási hőmérséklet 5–45 °C. A **SCREENBOND 2/5** használata előtt alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a ragasztani kívánt mindkét felületet a **RETECH MS CLEAN** segítségével. Az anyagot nyomja ki a tubusból. Helyezze a szélvédőt a keretbe a ragasztó alkalmazásától számított 15 percen belül.

### CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

### Műszaki adatok:

|   |   |
|---|---|
| Alap  | MS Polimer                                      |
| Szín  | fekete  |
| A kikeményedés módja                            | levegő páratartalma                             |
| Fajsúly   | kb. 1,45 g/ml                                   |
| Felületkezelési idő (23 °C/50 % V.V.)           | kb. 12 perc                                     |
| Tapadásmentes (23 °C/50 % V.V.)                 | < 15 perc                                       |
| Teljes kötési idő (23 °C/50 % V.V.)             | kb. 3 mm 24 óra elteltével <sup>1)</sup>        |
| Shore A keménység (DIN 53505)                   | 57  |
| Térfogatcsökkentés kötés után (DIN 52451)       | < 3 %   |
| Szakítószilárdság szakadásig (DIN 53504/ISO 37) | kb. 3,3 MPa                                     |
| Meghosszabbítás szakadásig (DIN 53504/ISO 37)   | kb. 260 %                                       |
| Rugalmassági modulus (100 %) (DIN 53504/ISO 37) | kb. 2,3 MPa                                     |
| Oldószer százalékos aránya                      | 0%  |
| Izocianát százalékos aránya                     | 0%  |
| Alkalmazási hőmérséklet                         | +5 °C és +40 °C között                          |
| Hőállóság                                       | - 40 °C és +100 °C között (rövid ideig +120 °C) |
| Tartósság és UV-állóság                         | kiváló  |

<sup>1)</sup> při 23 °C (73 °F) / 50 % relatív páratartalom mellett

### Tárolás:

Tárolja 5 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten. Szállítás közben a tárolási hőmérséklet rövid ideig (2–4 napig) ezen határérték felett vagy alatt lehet. Ebben az esetben az anyag hőmérsékletének a használat előtt szobahőmérsékletűnek kell lennie. A hideg tubusokat 1-2 órán át enyhén megemelt hőmérsékleten, 50 °C-ig lehet tárolni.

### Eltarthatóság (bontatlan állapotban):

|                         |       |        |           |          |
|-------------------------|-------|--------|-----------|----------|
| Screenbond 2/5 - 400 ml | rúd   | 400 ml | (R 34805) | 12 hónap |
| Screenbond 2/5          | tubus | 290 ml | (R 34807) | 18 hónap |

### Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon található.

### Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

### A cég címe:

**RETECH HUNGÁRIA Kft.**, Levelezési cím: 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center)  
Adószám: 13049414-2-08; Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com