

TECHNOBOND



Univerzális ragasztó és tömítőanyag.



Tulajdonságok:

- MS Polymer
- Alkalmazása könnyű
- Víztaszító hatás
- Kiváló vegyi ellenállóképesség
- A meg nem kezdett tubus hosszú élettartamú
- A készítmény nem tartalmaz oldószereket sem izocianátokat

Előnyök:

- A legtöbb anyaghoz kitűnően tapad (gumi, műanyagok, üveg, fém, vasszerű fémek, stb.)
- Víz alatt is használható
- Alkalmazás után rögtön fényezhető
- Környezetkímélő
- Nem zsugorodik, megtartja a rugalmasságát

Alkalmazás:

A **TECHNOBOND** készítmény univerzális ragasztó- és tömítőanyagként lett kifejlesztve. A legtöbb anyaghoz kitűnően tapad, beleértve a vasféle fémeket, könnyűfémeket, fát, üveget, márványt, a legtöbb műanyagot, építőanyagokat, fényezett felületeket stb. Egész sor felhasználási lehetősége van az iparban, építőiparban, gépjárműjavításoknál, az egészségügyben, szerelési munkáknál stb. Érzékeny anyagokra is lehet használni (mint pl. a hungarocell). Használható nedves anyaghoz is. A szokásos felhasználási módok közé tartozik pl.: gépkocsikarosszériák és gépkocsitartozékok ragasztása és tömítése, szerkezeti vázák ragasztása, tükrök ragasztása (nem támadja meg a reflex réteget), a legkülönbözőbb szerelési munkáknál fellépő ragasztások és tömítések, csővezetékek tömítése, stb.

Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat/mérete	Rendelési sz.
Technobond - Black	RTBB	Tubusok	290 ml	1 34452
Technobond - Grey	RTBG	Tubusok	290 ml	1 34453
Technobond - White	RTBW	Tubusok	290 ml	1 34454
Technobond - Black 400 ml	RTBB400	Szalámi	400 ml	1 34448
Technobond - White 400 ml	RTBW400	Szalámi	400 ml	1 34449

Használati utasítás:

1. Alkalmazás előtt a ragasztandó felületeket tökéletesen tisztítsuk meg, esetleg érdesítsük is.
2. Ezután a ragasztandó felületeket zsírtalanítsuk **RETECH FINE CLEANER**.
3. A kinyomó adaptert vágjuk a kívánt átmérőre és vigyük fel a **TECHNOBOND** készítményt az egyik ragasztandó felületre.
4. Közvetlenül a ragasztó felhordása után végezzük el a ragasztandó felületek összekötését (10 percen belül).
5. Ezután biztosítsuk be a ragasztott felületeket az elmozdulás ellen, a ragasztóanyag vastagságától függően 5-50 percig.
6. 10 perc elteltével a ragasztóanyag felülete már nem ragad és át lehet fényezni.
7. A **TECHNOBOND** készítmény a levegőben lévő nedvesség hatására keményedik ki. A kikeményedés ideje függ a ragasztóanyag vastagságától, valamint a hőmérséklettől és a levegő páratartalmától.
8. Nagyobb felületeket pontszerűen ragasszunk, a nagy mennyiségű ragasztóanyag meghosszabbítja a kikeményedési időt.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

Hőmérsékleti tartomány	Tartósan -40°C-tól +120°C-ig; rövid ideig +180°C-ig (20 perc)
Fajsúlya	1,5 g/ml
Keménység Shore A	cca 60
A kikeményedések ideje vékony bevonat esetén	10 perc
Teljes kikeményedés	3mm-es vastagság 24 óra elteltével, 23°C és 50 % relatív páratartalom mellett
A kikeményedés módja	A levegőben lévő nedvesség által
Élettartama (zárt állapotban)	Tubusok - 18 hónap Szalámi - 12 hónap
Raktározási hőmérséklet	+5°C-tól +35°C-ig
Zsugorodás a keményedés közben	max. 3 %
Nyúlása (szakadásáig)	200 %
Szakítószilárdsága	3,50 MPa
Nyírószilárdsága	3,00 MPa
Acélhoz való tapadása	3,44 MPa
Poliuretánhoz való tapadása	2,47 MPa
Polietilénhez való tapadása	1,34 MPa
Oldószerekkel szembeni ellenállóképessége	Kituno
Penészekkel szembeni ellenállóképessége	Kituno
Élettartama - az anyagok előregedése	Az UV sugárzással szembeni ellenállóképességét, különféle időjárási viszonyokat produkáló szimulátoron tesztelték 2000 óra időtartamig -semmilyen elváltozást nem tapasztaltak.
Illat, bűz	Illat nélküli és kellemetlen szag nélküli

Bizonyítvány:

- ASTM E 162 - Az anyag felületi gyúlékonysága
- ASTM E 662:2015 – A füst specifikus optikai sűrűségére
- ASTM E 1354:2015a - Az anyagok hő- és látható füst kibocsátása
- BSS 7239:1988 - Mérgező gázok keletkezése

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon található.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft., Levelezési cím: 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center)
Adószám: 13049414-2-08; Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com