



# TECHNOSEAL BLACK

Striekateľné tesnenie karosérie bez izokyanátov

## Vlastnosti:

MS Polymérová báza
Neobsahuje rozpúšťadlá a izokyanáty
Dá sa lakovať ihneď po aplikácii
Obnovuje originálnu štruktúru

## Výhody:

Jednoduchá aplikácia, úspora materiálu
Bezpečné pre životné prostredie
Úspora času
Dokonalý vzhľad opravy

## Aplikácia:

**TECHNOSEAL BLACK** sa používa pre utesnenie špár a prechodov jednotlivých dielov karosérie vozidiel, ako prvok odhlučnenia a ako alternatívna ochrana spodkov proti abrazívnym vplyvom. Je prelakovateľný všetkými bežnými typmi lakovania.

## Návod na použitie:

- Ošetrované plochy očistiť a odmastiť vhodným produktom **RETECH** a nechať odvetrať.
- Aplikovať pomocou pištole **RETECH PROGUN NEW**. Nastavenie pištole vykonať podľa návodu k obsluhe pištole.
- Lakovanie je možné okamžite „mokry“ na „mokry“ alebo až po úplnom vytvrdení. Pre dosiahnutie optimálneho výsledku sa odporúča lakovanie do 72 hodín po aplikácii.

## Upozornenie:

Plniče a primery na báze vody aplikovať až po úplnom vytvrdení produktu.

## Objednávacie kódy:

Názov	Sklad. kód	Balenie	Obsah	Obj. číslo
Technoseal Black	RTSB	Kartuša	290 ml	R 34905

**Technické údaje:**

Merná hmotnosť:	cca. 1,6 g/ml
Zaschnutie na povrchu (pri 20°C a 50% RV):	cca. 15 min
Miera vytvrdzovania po 24-hod (pri 20°C a 50% RV):	cca. 2,0 mm
Tvrdosť SHORE - A (DIN 53505):	cca. 55
Zmena objemu pri tuhnutí (DIN 52451):	< 6%
Pevnosť v ťahu (DIN 53504 / ISO 37):	cca. 1,6 MPa
Pevnosť v šmyku (DIN 53283 / ASTM D1002):	cca. 1,0 MPa
Ťažnosť do pretrhnutia (DIN 53504 / ISO 37):	cca. 150%
Síla pre odtrhnutie (DIN 53515 / ISO 34):	cca. 8 N/mm
Teplotná odolnosť:	-40°C až +100°C
Aplikačná teplota:	+5°C až +35°C
Životnosť a skladovanie (uzavretý stav):	12 mesiacov

**Zdravie a bezpečnosť:**

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

**Prehlásenie:**

Výrobok je v záručnej dobe konformný so špecifikáciou. Uvedené informácie sú založené na objektívnom testovaní a našej skúsenosti. V žiadnom prípade neručíme nad rámec uvedených informácií. Uvedené informácie sú výsledkom našich testov a skúseností, sú však všeobecnej povahy a neobsahujú záruky. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Vyhradzuje si všetky práva činiť zmeny v záujme zlepšenia alebo ďalšieho vývoja výrobku.

© RETECH 16/09/2013