



## WAX AMBER

Vosková antikoročná ochrana dutín.

### Vlastnosti:

Odolnosť pred posypovou soľou a lúhom
Dokonale zateká do otvorov a dutín
Nenapadá čerstvo lakované plochy

### Výhody:

Dokonalý spôsob ochrany dielu
Jednoduchá aplikácia do málo prístupných miest
Bezpečné použitie

### Aplikácia:

**WAX AMBER** je špeciálny voskový produkt primárne určený k ochrane dutín automobilov, nákladných vozidiel, autobusov a k ochrane strojných dielov a súčastí. Vynikajúca teplotná odolnosť umožňuje použitie napr. v motorovom priestore. Veľmi dobrá príľnavosť k bežným kovovým materiálom umožňuje univerzálne použitie aj v iných odvetviach kovopriemyslu, pri stavbe lodí apod.

### Návod na použitie:

- Ošetrované plochy dôkladne očistiť.
- Dózu pred použitím dôkladne pretrepať.
- Aplikovať pomocou špeciálnej pištole tlakom 3 až 6 barov.
- Pre ťažko prístupné miesta použiť špeciálnu trysku s predĺženým aplikátorom.
- Nechtiac zasiahnuté miesta očistiť vhodným produktom **RETECH**.

### Technické údaje:

Produkt	WAX AMBER (1 l)
Špecifická hustota (20 °C), (DIN 51757)	0,87 kg/l
Čistenie	Rozpúšťadlá (čerstvý materiál), mechanicky (vytvrdnutý materiál)
Neprchavé zložky (DIN 53216) (3 hodiny pri 120 °C)	53 %
Teplotná odolnosť (po vytvrdení)	-25 °C až +80 °C
Chemická odolnosť (20 °C), po vytvrdení	Voda, soľná hmla, olej, slabé kyseliny a lúhy
Spotreba (hrúbka vrstvy)	±0,1 kg/m <sup>2</sup> ≈ ±0,1 l/m <sup>2</sup> (± 100 μ mokrá)
Zaschnutie povrchu (na dotyk) (20 °C, 65 % RV)	105 minút (± 100 μ mokrá)
Úplné zaschnutie (20 °C, 65 % RV)	2½ hodiny (± 100 μ mokrá)
Skúška v soľnej hmle (DIN 50021)	> 480 hodín, Ri 0 u 50 μ suchého filmu
Ohybová skúška (DIN 53152, +70 °C)	Žiadne trhliny, bez straty príľnavosti
Ohybová skúška (DIN 53152, -30 °C)	Žiadne trhliny, bez straty príľnavosti

### Objednávacie kódy:

Názov	Sklad. kód	Balenie	Obsah	Obj. číslo
Wax Amber	WA1	Kanister	1 l	1 35441

### Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

### Prehlásenie:

Výrobok je v záručnej dobe konformný so špecifikáciou. Uvedené informácie sú založené na objektívnom testovaní a našej skúsenosti. V žiadnom prípade neručíme nad rámec uvedených informácií. Uvedené informácie sú výsledkom našich testov a skúseností, sú však všeobecnej povahy a neobsahujú záruky. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Vyhradujeme si všetky práva činiť zmeny v záujme zlepšenia alebo ďalšieho vývoja výrobku.

© RETECH 08/07/2013