



WAX UNDERCOATING BLACK/BROWN

Vosková ochrana podvozku
s vynikajúcou odolnosťou proti korózii.

Vlastnosti:

Odolnosť pred posypovou soľou a lúhom
Má schopnosť čiastočnej samoregenerácie
Dokonale zateká do otvorov a dutín
Účinne tlmí hluky

Výhody:

Dokonalý spôsob ochrany dielu
Tvarovo stála štruktúra
Jednoduchá aplikácia do málo prístupných miest
Variabilita využitia

Aplikácia:

Wax Undercoating Black/Brown je rada voskových produktov primárne určených k ochrane podvozkov automobilov, nákladných vozidiel, autobusov a rôznych priemyselných konštrukcií proti korózii. Veľmi dobrá príľnavosť k bežným kovovým materiálom a PVC umožňuje univerzálne použitie i v iných odvetviach kovopriemyslu, pri stavbe lodí apod.

Návod na použitie:

- Ošetrované plochy dôkladne očistiť.
- Dózu pred použitím poriadne pretrepať.
- Aplikovať vo viacerých rovnomerných vrstvách.

Produkt	WAX UNDERCOATING BLACK / BROWN (1 l)
Špecifická hustota (20 °C), (DIN 51757)	0,87 kg/l
Čistenie	Rozpúšťadlá (čerstvý materiál), mechanicky (vytvrdnutý materiál)
Neprchavé zložky (DIN 53216) (3 hodiny pri 120 °C)	50 %
Teplotná odolnosť (po vytvrdení)	-25 °C až +80 °C
Chemická odolnosť (20 °C), po vytvrdení	Voda, soľná hmla, olej, slabé kyseliny a lúhy
Spotreba (hrúbka vrstvy)	± 0.35 kg/m ² ≈ ± 0.4 l/m ² (± 400 μ mokrá)
Zaschnutie povrchu (na dotyk) (20 °C, 65% RV)	150 minút (± 400 μ mokrá)
Úplné zaschnutie (20 °C, 65% RV)	5 hodín (± 400 μ mokrá)
Skúška v soľnej hmle (DIN 50021)	> 1000 hodín, Ri 0 u 200 μ suchého filmu
Ohybová skúška (DIN 53152, +70 °C)	Žiadne trhliny, bez straty príľnavosti
Ohybová skúška (DIN 53152, 30 °C)	Žiadne trhliny, bez straty príľnavosti

Objednávacie kódy:

Názov	Sklad. kód	Balenie	Obsah	Obj. číslo
Wax Undercoating Black	WUCBL1	Kanister	1 l	1 35438
Wax Undercoating Bown	WUCBR1	Kanister	1 l	1 35439

Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Výrobok je v záručnej dobe konformný so špecifikáciou. Uvedené informácie sú založené na objektívnom testovaní a našej skúsenosti. V žiadnom prípade neručíme nad rámec uvedených informácií. Uvedené informácie sú výsledkom našich testov a skúseností, sú však všeobecnej povahy a neobsahujú záruky. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Vyhradujeme si všetky práva činiť zmeny v záujme zlepšenia alebo ďalšieho vývoja výrobku.

© RETECH 20/06/2013