

## WAX UNDERCOATING BLACK / BROWN



### Produktbeschreibung:

**WAX UNDERCOATING BLACK / BROWN** ist ein Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis. Nach Verdunstung des Lösemittels ergibt das Produkt einen zähelastischen, wachsartigen Film mit hervorragenden Korrosionsschützenden Eigenschaften, auch in dünnen Schichten. **WAX UNDERCOATING BLACK / BROWN** hat selbstherstellende Eigenschaften und haftet auch an existierenden PVC Unterbodenschutzmitteln.

### Anwendung:

**WAX UNDERCOATING BLACK / BROWN** ist anwendbar als Korrosionsschutzmittel zum Schützen von Chassisboden von Automobilen, LKW und Bussen und als allgemein einzusetzendes Korrosionsschutzmittel in u.a.:

- Industrie
- Karosseriefabrik
- Kfz-Werkstatt
- Metallindustrie
- Schiffbauindustrie
- Omnibusbau

### Chemische Charakterisierung:

Lösemittel und Wachse.

### Spezifikationen:

Konsistenz		:	Flüssigkeit, leichtes Standvermögen		
Farbe	Visuell	:	Schwarz / Braun		
Dichte (20°C)	DIN 51757	:	0,87	-	0,90 Kg/ltr
Festkörpergehalt	DIN 53216 (3 Stunden 120°C)	:	41,0	-	45,0 %

**Eigenschaften:**

Hautbildung	Bei ± 20°C, 65% RV	:	130	-	150	Minuten (± 400 µ)
Durchtrocknung	Bei ± 20°C, 65% RV	:	4,5	-	5	Stunde (± 400 µ)
Chemische Beständigkeit		:	Wasser, Salznebel, Öl, leichte Säure und Base			
Temperaturbeständigkeit	Nach dem Abbinden	:	-25	°C bis	+80	°C
Verbrauch	Schichtdicke ± 400 µ nass	:	± 0,35 kg/m <sup>2</sup>			
Reinigen	Frisches Material	:	Lösemittel			
	Ausgehärtetes Material	:	Mechanisch			
Verdünnen		:	Lösemittel			
Salzsprühtest	DIN 50021	:	Bis	>1000	St.	Ri 0 bei 200 µ Trockenschicht
Biegetest	DIN 53152 (+70°C)	:	Keine Rissbildung, kein Haftungsverlust			
	DIN 53152 (-30°C)	:	Keine Rissbildung, kein Haftungsverlust			
Haftet auf		:	Verschiedene Metalluntergründe, PVC			

**Verarbeitung:**

Vor Gebrauch die Dose gut schütteln. Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und fettfrei sein. Das Produkt mittels einer Druck- oder Saugbecherpistole mit einem Druck von 3 – 6 Bar auftragen. Behandeln Sie den Untergrund mit **WAX UNDERCOATING BLACK / BROWN** bis die erwünschte Schichtdicke erreicht wird. Bei dickeren Schichten wird empfohlen das Produkt zwischen den verschiedenen Schichten trocknen zu lassen.

**Lagerung:**

Das Produkt darf nicht unter +10°C und nicht über +30°C gelagert werden. Die Gebinde vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärme zu schützen..

Lagerfähigkeit: 24 Monate.

**Bestellnummern:**

Bezeichnung	Lagercode	Verpackung	Grösse	Position Nr.
<b>WAX UNDERCOATING BLACK</b>	WUCBL1	Spray	1 Ltr.	1 35438
<b>WAX UNDERCOATING BROWN</b>	WUCBR1	Spray	1 Ltr.	1 35439

**Firmenanschrift:**

**Deutschland** RETECH Industries GmbH, Silvesterweg 6, D-13467 Berlin  
 Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399; E-Mail: info-de@retech.com.

**Österreich** RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 A7, 1220 Wien  
 Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10; Email: info@retech.at