



WAXIN TRANSPARENT

Viaszpermetkiváló korrózió elleni védelemmel.

Tulajdonságok:

Hőállóság +180 °C-ig	A motortérben is alkalmazható
Részleges önmegújító képesség	Alaktartó szerkezet
Tökéletesen befolyik a nyílásokba és üregekbe	Egyszerűen bejuttatható a nehezen hozzáférhető helyekre
Hatékonyan csökkenti a zajokat	Variálhatófelhasználás

Előnyök:

Alkalmazás:

A **WAXIN TRANSPARENT** egy speciális viaszos termék elsősorban gépkocsik, teherautók, autóbuszok üregeinek védelmére, valamint gépek részeinek és alkatrészeinek védelmére. A kiváló hővel szembeni ellenállása lehetővé teszi alkalmazását pl. a motortérben is. Fémekhez való nagyon jó tapadási tulajdonságának köszönhetően egyéb fémipari ágazatokban is univerzálisan felhasználható, pl. hajóépítésnél és has.

Használati útmutató:

1. A kezelni kívánt felületet alaposan tisztítsa meg.
2. A flakont a felhasználás előtt alaposan rázza fel.
3. Több egyenletes rétegben vigye fel.

Műszaki adatok:

Termék	WAXIN TRANSPARENT(1 l)
Specifikussűrűség (20 °C), (DIN 51757)	0,85 kg/l
Tisztítás	Oldószeres (frissen felvitt anyagnál), mechanikusan (megszilárdult anyagnál)
Szilárdanyag tartalom (DIN 53216) (3 óra 120 °C-nál)	42 %
Hőállóság (szilárdulás után)	-25 °C-tól +180 °C-ig
Vegy ellenállás (20 °C), szilárdulás után	Víz, sókőd, olaj, gyenge savak és lúgok
Felhasználás (rétegvastagság)	±0,2 kg/m ² (±200 μ nedves)
Felszín száradási ideje (tapintásra) (20 °C, 65% RV)	105 perc (±100 μ nedves)
Teljes száradás (20 °C, 65% RV)	5 óra (±100 μ nedves)
Sókőd teszt (DIN 50021)	>1000 óra, Ri 0 100 μ száraz filmnél)
Hajlítási vizsgálat (DIN 53152, +70 °C)	nincs repedés, tapadási veszteség nélkül
Hajlítási vizsgálat (DIN 53152, -30 °C)	nincs repedés, tapadási veszteség nélkül

Megrendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Kiszerezés	Rendelési sz.
Waxin Transparent	WT1	Kanna	1 l	1 35440

Egészség és biztonság:

A terméknek és csomagolásának biztonságos tárolásával és alkalmazásával kapcsolatos információkat a biztonságtechnikai adatlap tartalmazza.

Nyilatkozat:

A termék a jótállási időn belül megfelel a specifikációnak. A fenti információk objektív teszteszközökön és tapasztalatainkon alapulnak. Semmiképpen nem vállalunk felelősséget a fenti információk keretein túl. A közölt információk tesztjeink és tapasztalataink eredményeképpen születtek, viszont általános jellegűek és nem foglalnak magukban garanciát. Minden felhasználó köteles maga meggyőződni a termék megfelelőségéről saját vizsgálata alapján. A termék javításának vagy további fejlesztésének érdekében fenntartjuk a változtatás jogát.

© RETECH 04/07/2013