



# WAXIN TRANSPARENT

Voskový nástřik s vynikající odolností proti korozi.

## Vlastnosti:

Teplotní odolnost až +180 °C	Možnost aplikace i v motorovém prostoru
Má schopnost částečné samoregenerace	Tvarově stálá struktura
Dokonale zatéká do otvorů a dutin	Jednoduchá aplikace do málo přístupných míst
Účinně tlumí hluky	Variabilita využití

## Výhody:

## Aplikace:

**WAXIN TRANSPARENT** je speciální voskový produkt primárně určený k ochraně dutin automobilů, nákladních vozidel, autobusů a ochraně strojních dílů a součástí. Vynikající teplotní odolnost umožňuje použití např. v motorovém prostoru. Velmi dobrá přilnavost k běžným kovovým materiálům umožňuje univerzální použití i v jiných odvětvích kovoprůmyslu, při stavbě lodí apod.

## Návod na použití:

1. Ošetřované plochy důkladně očistit.
2. Dózu před použitím pořádně protřepat.
3. Aplikovat ve více rovnoměrných vrstvách.

## Technické údaje:

Produkt	WAXIN TRANSPARENT (1l)
Specifická hustota (20 °C), (DIN 51757)	0,85 kg/l
Čištění	Rozpuštědla (čerstvý materiál), mechanicky (vytvrzený materiál)
Netěkavé složky (DIN 53216) (3 hodiny při 120 °C)	42 %
Teplotní odolnost (po vytvrzení)	-25 °C až +180 °C
Chemická odolnost (20 °C), po vytvrzení	Voda, solná mlha, olej, slabé kyseliny a louhy
Spotřeba (tloušťka vrstvy)	± 0,2 kg/m <sup>2</sup> (200 μ mokrá)
Zaschnutí povrchu (na dotek) (20 °C, 65% RV)	105 minut (± 100 μ)
Úplné zaschnutí (20 °C, 65% RV)	5 hodin (± 100 μ)
Zkouška v solné mlze (DIN 50021)	> 1000 hodin, Ri 0 u 100 μ suchého filmu
Ohybová zkouška (DIN 53152, +70 °C)	Žádné trhliny, bez ztráty přilnavosti
Ohybová zkouška (DIN 53152, -30 °C)	Žádné trhliny, bez ztráty přilnavosti

## Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost	Obj. číslo
Waxin Transparent	WT1	Kanistr	1 l	1 35440

## Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

## Prohlášení:

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Vyhrazuje si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

© RETECH 04/07/2013