



# WAXIN TRANSPARENT SPRAY

Voskový nástrek s vynikajúcou odolnosťou proti korózii.

## Vlastnosti:

Teplotná odolnosť až +180 °C	Možnosť aplikácie aj v motorovom priestore
Má schopnosť čiastočnej samoregenerácie	Tvarovo stála štruktúra
Dokonale zateká do otvorov a dutín	Jednoduchá aplikácia do málo prístupných miest
Účinne tlmí hluky	Variabilita využitia

## Výhody:

## Aplikácia:

**WAXIN TRANSPARENT SPRAY** je špeciálny voskový produkt primárne určený k ochrane dutín automobilov, nákladných vozidiel, autobusov a k ochrane strojných dielov a súčastí. Vynikajúca teplotná odolnosť umožňuje použitie napr. v motorovom priestore. Veľmi dobrá príľnavosť k bežným kovovým materiálom umožňuje univerzálne použitie aj v iných odvetviach kovopriemyslu, pri stavbe lodí apod.

## Návod na použitie:

- Ošetrované plochy dôkladne očistiť.
- Dózu pred použitím poriadne pretrepať.
- Aplikovať vo viacerom rovnomerných vrstvách.

## Technické údaje:

Produkt	WAXIN TRANSPARENT SPRAY (500 ml)
Špecifická hustota (20 °C), (DIN 51757)	0,72 kg/l
Čistenie	Rozpúšťadlá (čerstvý materiál), mechanicky (vytvrdnutý materiál)
Neprchavé zložky (DIN 53216) (3 hodiny pri 120 °C)	33 %
Teplotná odolnosť (po vytvrdení)	-25 °C až +180 °C
Chemická odolnosť (20 °C), po vytvrdení	Voda, soľná hmla, olej, slabé kyseliny a lúhy
Spotreba (hrúbka vrstvy)	± 0.1 kg/m <sup>2</sup> (100 μ mokrá)
Zaschnutie povrchu (na dotyk) (20 °C, 65 % RV)	105 minút (± 100 μ)
Úplné zaschnutie (20 °C, 65 % RV)	210 minút (± 100 μ)
Skúška v soľnej hmle (DIN 50021)	> 720 hodín, Ri 0 u 50 μ suchého filmu
Ohybová skúška (DIN 53152, +70 °C)	Žiadne trhliny, bez straty príľnavosti
Ohybová skúška (DIN 53152, -30 °C)	Žiadne trhliny, bez straty príľnavosti

## Objednávacie kódy:

Názov	Sklad. kód	Balenie	Obsah	Obj. číslo
Waxin Transparent Spray	WT	Spray	500 ml	1 35437

## Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

## Prehlásenie:

Výrobok je v záručnej dobe konformný so špecifikáciou. Uvedené informácie sú založené na objektívnom testovaní a našej skúsenosti. V žiadnom prípade neručíme nad rámec uvedených informácií. Uvedené informácie sú výsledkom našich testov a skúseností, sú však všeobecnej povahy a neobsahujú záruky. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Vyhradujeme si všetky práva činiť zmeny v záujme zlepšenia alebo ďalšieho vývoja výrobku.

© RETECH 08/07/2013