

X-Primer



Egyfázisú többfunkciós primer.



Leírás:

A **RETECH X-PRIMER** egy fekete folyadék, amely matt és szilárd filmmé válik a száradási folyamat során. Ez lehetővé teszi, hogy a **RETECH PU Fix Professional 1** és **PU Fix Professional 3** egykomponensű poliuretán ragasztók gyorsan és tartósan tapadjanak az üveghez, valamint a legtöbb lakkozott és festetlen fémfelülethez, amelyeknek szintén védelmet nyújt az UV sugárzás ellen.

A **RETECH X-PRIMER** az alábbi tulajdonságokat egyesíti egy termékben:

- Egyfázisú többfunkciós primer autóüveghez és karosszériához
- Hosszú élettartam
- Megakadályozza a korrózió kialakulását a kis karcolásokban és sérülésekben

Alkalmazás:

1. A **RETECH X-PRIMER** használata előtt alaposan zsírtalanítsa és tisztítsa meg mindkét ragasztott felületet **RETECH MS CLEAN** vagy **RETECH AUTOCLEAN** segítségével.
2. Ezt követően alaposan rázza fel a **RETECH X-PRIMER**. Rázza még kb. egy percig, miután meghallja a tartályban lévő keverőgolyók hangját.
3. Ezután kézzel egy szivacs/ecset segítségével vigye fel a **RETECH X-PRIMER**-t az autóüvegre vagy a karosszériára.

Tapadásmentes felület: 3 perc

Felhasználhatósági idő (a **PU Fix Professional 1** alkalmazása előtt): Min. 5 perc, max. 24 óra. 24 óra eltelte után aktiválja újra a **RETECH MS CLEAN** vagy a **RETECH AUTOCLEAN** használatával.

Fontos megjegyzés:

A nedvesség hatására való reakcióképessége miatt a **RETECH X-PRIMER** a flakon felnyitásától számított 1 héten belül kell felhasználni (ha megfelelően le van zárva). A **RETECH X-PRIMER** nem használható, ha hosszabb ideig nyitva maradt. A maximális tartósság biztosítása érdekében minden használat után azonnal cserélje ki a belső tömítést és szorosan zárja le. A termék csak professzionális felhasználók számára alkalmas.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

Kémiai bázis	poliizocianát
Szín	fekete
Sűrűség	950 ± 20 g/cm ³
Viszkozitás	5 – 15 mPas
Szilárdanyag tartalom	28 ± 2%
Száradási idő	> 5 perc *
Lobbanáspont	< 21°C
Alkalmazási hőmérséklet	+ 10 °C – 35 °C
Fedettség	kb. 150 g/m ²
Alkalmazási módszer	Szivacs/ecset
Az egyes rétegek alkalmazása közötti idő	Min. 5 perc
Felhasználhatósági időtartam	12 hónap

* 23 °C / 50 % relatív páratartalom mellett.

Tapadás az üvegre, karosszériára:

Aktívátorral	Jó
Aktívátor nélkül	Jó

Tapadás poliuretán ragasztókkal, ha alkalmazzák:

Festékre/lakkra	Jó
Vas- és színesfémek	Jó

Tárolás:

Tárolja zárt csomagolásban 10°C és 25°C között, száraz és jól szellőző helyen.

Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat/mérete	Rendelési sz.
X-Primer	XPR	Flakon	30 ml	R 34266

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon található.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft., Levelezési cím: 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center)
Adószám: 13049414-2-08; Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com