

X-Primer



Jednofázový multifunkčný primer.



Popis:

RETECH X-PRIMER je čierna kvapalina, ktorá sa počas procesu schnutia mení na matný a pevný film. Umožňuje tak rýchle a trvalé priľnutie jednozložkových polyuretánových lepidiel **RETECH PU Fix Professional 1** a **PU Fix Professional 3** na sklo a rovnako tak aj na väčšinu lakovaných i nelakovaných kovových povrchov, ktoré navyše chráni pred UV žiarením.

RETECH X-PRIMER spája v jednom výrobku nasledujúce vlastnosti:

- Jednofázový multifunkčný primer na sklo a karosériu vozidla
- Dlhá životnosť
- Zabraňuje korózii v drobných vryhoch a škrabancoch

Aplikácia:

1. Pred použitím **RETECH X-PRIMERU** dôkladne odmastite a očistite oba lepené povrchy pomocou prípravku **RETECH MS CLEAN** alebo **RETECH AUTOCLEAN**.
2. Následne **RETECH X-PRIMER** pred použitím dôkladne pretrepte. Miešajte ešte zhruba minútu po tom, ako sa v nádobke ozve zvuk miešacích guľčiek.
3. Potom aplikujte **RETECH X-PRIMER** na sklo alebo na karosériu vozidla manuálne pomocou aplikáčnej hubky / štetca.

Nelepivý povrch: 3 minúty

Čas použiteľnosti (pred nanosením lepidla **PU Fix Professional 1**): Min. 5 minút, Max. 24 hodín. Po uplynutí 24 hodín reaktivujte nanosením **RETECH MS CLEAN** alebo **RETECH AUTOCLEAN**.

Dôležitá poznámka:

Kvôli reaktivite na vlhkosť je potrebné **RETECH X-PRIMER** spotrebovať zhruba do 1 týždňa od otvorenia fľaštičky (pokiaľ je následne správne uzavretá). **RETECH X-PRIMER** nesmie sa používať, ak zostal po dlhšiu dobu otvorený. Vymeňte vnútorné tesnenie a pevne uzavrite okamžite po každom použití pre zaistenie maximálnej trvanlivosti.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Chemický základ	Polyisokyanát
Farba	Čierna
Hustota	950 ± 20 g/cm ³
Viskozita	5 - 15 mPas
Obsah pevnej zložky	28 ± 2%
Doba schnutia	> 5 min *
Bod vzplanutia	<21°C
Aplikačná teplota	+ 10°C - 35°C
Výdatnosť	Približne 150 g/m ²
Spôsob aplikácie	Hubka / štetec
Čas medzi aplikáciou jednotlivých vrstiev	Min. 5 minút
Skladovateľnosť	12 mesiacov

* Pri 23°C / 50% relatívnej vlhkosti.

Adhézia na sklo a karosériu:

S aktivátorom	Dobrá
Bez aktivátora	Dobrá

Adhézia s polyuretánovými lepidlami pri aplikácii na:

Farby / laky	Dobrá
Železné a neželezné kovy	Dobrá

Skladovanie:

Skladujte v uzavretom obale pri teplote 10°C - 25°C na suchom a vetranom mieste.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
X-Primer	XPR	Fľaštička	30 ml	R 34266

Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk