

2K EPOXY METAL STICK

Rychlé 2K epoxidové lepidlo kovového vzhledu.



Vlastnosti:

- Lepí a vyplňuje: hliník, měď, mosaz, železo, galvanizované kovy, beton, dřevo, sklo, keramiku, tvrdé plasty a různé další materiály
- Rychlý nástup lepicí síly (10 až 12 min) a rychlé vytvrzení (2 až 3 hod)
- Konzistence umožňující zatékání produktu (po dobu zpracovatelnosti)
- Po úplném vytvrzení jej lze dále upravovat a barvit

Výhody:

- Univerzální využití pro různé druhy oprav dílů a sestav
- Zkrácení času opravy a doby pro plné zatížení dílu/sestavy
- Důsledné vyplňování spár i v méně přístupných místech „do hloubky“
- Dosažení výsledku opravy dle individuálního přání zákazníka

Aplikace:

2K EPOXY METAL STICK se používá ve všech odvětvích průmyslu pro rychlé provedení oprav dílů a sestav. Po aplikaci zanechává na místě opravy kovový vzhled. Po úplném vytvrzení jej lze dále mechanicky upravovat (broušení, vrtání apod.) a podle potřeby i barvit a lakovat všemi běžnými druhy barev. Lepí a vyplňuje širokou škálu materiálů, po vytvrzení se nesmršťuje.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
2K Epoxy Metal Stick	EMS	Dvojitá kartuš	25 ml (32,5 g)	1 35191

Návod na použití:

1. Lepené plochy očistit, odmastit vhodným **RETECH** odmašťovačem a nechat dobře odvětrat.
2. Nasadit aplikační špičku.
3. Lepidlo aplikovat na jednu z lepených ploch nebo do opravované trhliny.
4. Plochy okamžitě spojit a přitlačit k sobě.
5. Spoj zatížit / materiál dále opracovávat až po úplném vytvrzení.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!**Technické údaje:**

Barva (po smíchání složek)	Světle šedá (kovový vzhled)
Viskozita po smíchání (při T= 25 °C)	20.000 až 25.000 mPa/s
Poměr míchání	1:1
Specifická hmotnost	1,3 g/ml
Obsah pevných částic	100 %
Čas zpracování (při T= 20 °C)	4 až 6 min
Nástup lepicí síly (při T= 20 °C)	10 až 12 min
Konečné vytvrzení (při T= 20 °C)	2 až 3 hod
Doporučená aplikační teplota	+10 °C až +35 °C (neaplikovat při teplotě pod +5 °C)
Minimální tloušťka spáry	0,1 až 0,2 mm
Teplotní odolnost	-40 °C až +120 °C
Pevnost v tahu	14 N/mm ²
Pevnost ve smyku	18 N/mm ²
Doba spotřeby	12 měsíců

Skladování:

- Na suchém místě, při teplotě: T= +10 °C až +25 °C.

Zdraví a bezpečnost:

- Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

- Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

- RETECH, s.r.o.**, Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com