

# 2K Epoxy Primer



2 komponensű alapozó spray - Primer.



## Tulajdonságok:

- Kiváló tapadás
- Kiváló korrózióvédelem acélon, horganyzott acélon, alumíniumon és üvegszálon
- Gyorsan szárad
- Kiváló fedőképesség
- Könnyű csiszolás nedvesen és szárazon
- Kiváló nedvességállóság
- Használható alapozóként és töltőanyagként is

## Előnyök:

- Állítható fúvóka, amely különböző szórászélességű alkalmazást tesz lehetővé
- Megszáradás után a poliészter gittel is lefedhető
- Hosszú 3 napos feldolgozhatósági idő
- Ellenáll az oldószereknek, az epoxigyanta alapúaknak is
- Praktikus 200 ml-es csomagolás
- Nem tartalmaz izocianátokat
- Fényezhető minden alaplakkal vízbázisú, oldószeres és 1K és 2K fedő lakkok

## Alkalmazás:

**2K EPOXY PRIMER** egy kétkomponensű alapozó, amelyet minden fém alapra használható, így például acéllemezre, horganyzott acéllemezre és alumíniumra. A legjobb tulajdonságokkal rendelkezik a tapadás és a korrózióvédelem szempontjából. Nagyon jól tapad üvegszálra is. Megszáradás után a poliészter gittel is lefedhető. Nem tartalmaz izocianátokat. Ideális autójavításhoz és ipari festéshez.

## Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat/mérete	Rendelési sz.
2K Epoxy Primer	KEP	Spray	200 ml	1 35291

### Használati utasítás:

1. Az alapfelületet tisztítsa meg és csiszolja le egy P-240 vastagságú csiszolópapírral, és a **2K EPOXY PRIMER** közvetlen alkalmazása előtt zsírtalanítsa **RETECH AUTOCLEAN-NEL**
2. Rázza fel a flakont mindaddig, amíg mindkét keverőgolyó hangja hallható
3. Távolítsa el a kupakot a spray alján, és a behelyezett gyűrűvel húzza ki a csavart, ütközésig.
4. Forgassa el a gyűrűt 360 fokkal
5. A flakont alaposan rázza legalább 2 percig
6. Alkalmazzon a rétegben:
  - mint primer - 1 permetezés 15 - 20 $\mu$  rétegben
  - mint kitöltő - 2 permetezés 40 - 50 $\mu$  teljes rétegben
 a két permetezés közötti idő kb. 5 perc.
7. Tisztítsa meg a szórófejet úgy, hogy a flakont fejjel lefelé forgatja, és rövid ideig alkalmazza
8. Szárítás:
  - levegővel 20 °C-on 8 óra
  - levegővel 60 °C-on 25 perc
  - IR használatával- 20 perc
9. Megszáradás után tovább csiszolható száraz és nedves úton

### CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

### Műszaki adatok:

Kötő alap:	Epoxy Primer
Szín:	világosszürke
Szag:	oldószeres
Kiadósság:	200 ml kb. 0,6 m <sup>2</sup> felületre az alap érdességétől és színétől függően
Alap:	tiszta, csiszolt P-240 és zsírtalanított
Hőállóság:	max. 90 °C
Élettartam / tárolás:	megfelelően tárolva 24 hónapig 10 °C - 25 °C, max. 60 %-os relatív páratartalomnál
Kiszerezés / mennyiség:	200 ml
VOC-érték:	108,6 g
Kibontás után feldolgozható:	3 napig (20 °C)

### Ártalmatlanítás:

A kupakok és csomagolások újrahasznosítható anyagokból készülnek. Csak a teljesen üres flakont dobja ki.

A maradékot tartalmazó flakont a veszélyes hulladékokat kezelő helyén kell ártalmatlanítani.

### Égészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon található.

### Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

### A cég címe:

**RETECH HUNGÁRIA Kft.**, Áchim András utca 19, 9025 Győr, Adószám: 13049414-2-08

Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com