

2K PU Black



Szupergyors 2 komponensű poliuretán ragasztó
műanyagok javításához.



Tulajdonságok:

- Kiváló tapadás
- Nagyon gyors kikeményedés 90 mp
- 20 perc után megmunkálható
- Oldószermentes
- Környezetbarát
- Szagtalan

Előnyök:

- Könnyű előkészítés és alkalmazás
- Nem igényel primert
- Nagy kötési szilárdság
- Egyszerű 1:1 keverési arány közvetlenül a tubusból
- Átfesthető

Alkalmazás:

A **RETECH 2K PU Black** egy gyors 2 komponensű nagy szilárdságú poliuretán ragasztó, amely nagyon alacsony monomer tartalmának köszönhetően nagyon környezetbarát. Műanyagok, mint ABS, akril, vinil, PVC, polikarbonát, de kompozit anyagok, epoxilaminát, poliészter, vinilészter ragasztására és javítására is alkalmas. Nagyon jól tapad alumíniumhoz és acélhoz is.

A **RETECH 2K PU Black** minden műanyag alkatrész és komponens ragasztására és javítására alkalmazható, mint például az autópárhánban a repedt lökhárítók, oldalsó panelek, sérült védőlécek, törött távtartók, sérült fényszóró tartószemek, sérült tükörborítások és egyebek ragasztására és javítására. Teljesen hiányzó alkatrészek esetén is alkalmas töltőanyagként való felhasználásra.

Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat/mérete	Rendelési sz.
2K PU Black	PUB50	kettős tubus	50 ml	1 35296

Használati utasítás:

1. A ragasztandó felületet érdesítse, ideális esetben P120 - P180-as szemcseméretű csiszolóanyaggal
2. Távolítsa el a felületről a port, az olajat és a nedvességet
3. Zsírtalanítsa a felületet **RETECH Fine Cleaner**rel
4. Helyezze be a tubust a 2K-pisztolyba
5. Nyomja ki az A + B összetevőket, amíg mindkettő ki nem jön a tubusból
6. Helyezze a keverőfúvókát a kettős tubusra
7. Nyomja ki az első 20 mm-t a hulladékba - ez szükséges a két komponens tökéletes összekeveréséhez!
8. Vigyen fel **2K PU Black**-et az egyik ragasztott felületre, és ragassza rá a másik ragasztandó felületet.
9. Vékony táblaanyagok él-él ragasztása/javítása esetén ajánlatos mindkét részen 45°-os V alakú ferdeséget kialakítani, amelyet ezután ragasztóval töltsön ki.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!**Műszaki adatok:**

Szín:	fekete
Fajsúly:	1,3 g/ml
Shore A keménység:	90 (ASTM D-2240)
Shore D keménység:	58 (ASTM D-2240)
Szakítószilárdság:	15 MPa (DIN 53504/ISO 37)
Maximális szakadási nyúlás:	50% (DIN 53504/ISO 37)
Hőállóság a kikeményedés után:	-40 °C és +100 °C között.
Alkalmazási hőmérséklet:	+5 °C és +30 °C között
Feldolgozási idő:	2 perc ¹⁾
Végső kikeményedés:	20 perc ¹⁾
Nem ragaszt:	PE, PP, teflon, szilikon

¹⁾ 23 °C / 50% relatív páratartalom mellett

Tárolás:

Száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten. Védje a közvetlen napfénytől és a fagytól.

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Az egészségre és biztonságra vonatkozó információk a Biztonsági Adatlapon és a Címkén olvashatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft., 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center);
Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com