

Coating Foil Aquafit



Páraáteresztő - fedő HDPE fólia 12 μ.



Tulajdonságok:

- Átengedi a nedvességet az aljzattól kifelé
- Azerőésarugalmasságkiegyensúlyozott aránya az egész tekercsen
- Egyszerű kicsomagolási lehetőség akár 6 m teljes szélességig
- Statikus elektromossággal töltve
- Hőállóság 125°C-ig

Előnyök:

- Megakadályozza a nedvesség miatti vízfoltok kialakulását és a fedőlakkok fényességének vesztesét
- Tökéletesen véd, kicsit „durvább” kezeléskor sem szakad
- Idő- és anyagmegtakarítás – egy darab kis és nagy járművekhez
- Aktívan tapad a maszkolt felülethez
- Biztonságosan használható még égető kemencében is

Alkalmazás:

COATING FOIL AQUAFIT egy kiváló minőségű, páraáteresztő, 12 μ HDPE fedőfólia. A páraáteresztő képesség lehetővé teszi a szellőzést így a nedvesség elpárolgását a fedett aljzattól, ezáltal megakadályozza a vízfoltok képződését és a fedőrétegek fényének elvesztését (a felületet nem kell utána mosni és polírozni). Az autófényező műhelyekben tökéletes védelmet nyújt az olyan alkatrészek számára, amelyek nem szennyeződhetnek a festési folyamat során a festékekről vagy lakkokról kirepülő portól. A fólia speciális szélessége, 6 m, lehetővé teszi, hogy egy lépésben ne csak kis, de nagy járműveket is „maszkírozzanak”, mint a terepjárók, kisbuszok, lakókocsik, haszonjárművek, kisteherautók stb. A statikus energia általában javítja a fólia tapadását a szokásos felületekhez (például fémhez, üveghez, műanyagokhoz stb.). A fólia 125°C-ig ellenáll, ami lehetővé teszi égető kemencékben való használatát.

Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat/mérete	Rendelési sz.
Coating Foil Aquafit	CFA	Tekercs	6 m x 100 m	1 35691

Műszaki adatok:

Színe (vizuálisan)	Világoskék
Csomagolás / Méret	Tekercs / 6 m x 100 m
Sűrűség (DIN EN 1183)	1,143 g/cm ³
Az anyag szilárdsága	12 μ
Szakítószilárdság (hosszirányban / ASTM D 882)	27,7 N/mm ²
Szakítószilárdság (keresztirányú / ASTM D 882)	13,0 N/mm ²
Szakadási nyúlás (hosszirányú / ASTM D 882)	180 %
Szakadási nyúlás (keresztirányú / ASTM D 882)	320 %
Hőmérséklet ellenálló képessége	max. 125 °C
UV ellenállás	nem ellenálló az UV sugárzással szemben

Tárolás:

Min. 12 hónapig jól szellőző és száraz raktárban +10 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft., 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center);
Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com