

LS Filler



Feiner kristallinischer Füller für niedrigviskose Cyanoacrylat-Klebstoffe.



Eigenschaften:

- Sehr schnelle Aushärtung bei Kontakt mit einem Klebstoff
- Anwendung kann in mehreren Schichten erfolgen
- Nach Aushärtung kann die reparierte Stelle bearbeitet werden
- Extrafeines kristallinisches Granulat

Vorteile:

- Füllt auch sehr breite Fugen aus
- Praktische Düse für präzise Dosierung
- Vielseitige Anwendung

Beschreibung:

RETECH LS FILLER ist ein feiner kristallinischer Füller für niedrigviskose Cyanoacrylat-Klebstoffe. Dieser wird für Reparaturen verwendet in der Fugen und Risse schnell für eine Reparatur aus- und aufgefüllt werden können. Das Produkt eignet sich auch als Füller zur Einebnung, bzw. Verfestigung von Oberflächen.

Falls **LS FILLER** in einer höheren Schichtdicke appliziert werden muss, kann diese nach der Aushärtung geschliffen bzw. geformt und auch gebohrt werden. Selbst Gewinde lassen sich anschließend in die reparierte Stelle schneiden. Um die gesamte Reparatur abzuschließen kann man alles lackieren. Beste und schnellste Ergebnisse wurden mit dem Cyanoacrylat-Klebstoff **RETECH POLYFIX R 575** erzielt.

Anwendung:

Die Oberfläche ist mit dem Reinigungsmittel **RETECH FINE CLEANER** zu reinigen und zu entfetten. Die zu reparierende Stelle ist mit **RETECH LS FILLER** in einer Stärke von max. 2 mm auszufüllen. Nun muss eine ausreichende Menge **POLYFIX R 575** (Cyanoacrylat-Klebstoff) auf die Oberfläche des **RETECH LS FILLER** aufgetragen werden. Die aufgetragene Menge **POLYFIX R 575** sollte sich komplett einsaugen. Der

Aushärteprozess beginnt. Nach ca. 30 Sekunden ist dieser abgeschlossen. Bei höheren Schichtdicken ist der Vorgang, bis zur Ausfüllung der kompletten Fuge, zu wiederholen. Die maximal zu reparierende Fugenbreite beträgt 6 mm.

NUR FÜR PROFESSIONELLEN UND INDUSTRIELLEN GEBRAUCH!

Technische Daten:

Basis	Gemisch aus Silizium-, Kalzium- und Natriumoxid
Spezifische Masse	2,45 Kg/l
Farbe	weiß
Geruch	geruchlos
Härte	5100 N/mm ²
Anwendungstemperatur	+10 °C bis +35 °C
Aushärungszeit	30 Sekunden ¹⁾

¹⁾ bei 20 °C (68 °F) und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit

Lagerung:

Möglichst trocken und dunkel lagern bei einer Temperatur zwischen +0 °C bis +40 °C bei max. 60 % RH. Vor direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen, Frost und Feuchtigkeit ist das Produkt zu schützen.

Bestellnummern:

Bezeichnung	Lagercode	Verpackung	Grösse / Volumen	Position Nr.
LS Filler	LSF	Flasche	30 g	1 35210


Gesundheit und Sicherheit:


Die Informationen für eine sichere Handhabung und Umgang mit dem Produkt und dessen Verpackung sind im Sicherheitsdatenblatt des Herstellers angeführt.

Erklärung:

Alle Informationen sind mit maximaler Sorgfalt angeführt. Trotzdem ist es geeignet, dass die Benutzer die Verwendung jedes Produkts für eigene Zwecke ausprobieren. Die Firma RETECH weist jede Garantie für Ihre konkrete Verwendung des Produkts ab. Sie trägt in keinem Fall die Verantwortung für Zufallschäden oder für beliebige durch falsche Anwendung oder Verkauf des Produkts an einen anderen Abnehmer verursachte Schäden.

Firmenanschrift:

 **RETECH Austria Handels GmbH**, Percostraße 31B, 1220 Wien
Tel.: +43 1 2563946; Fax: +43 1 2563946-10; Email: info@retech.at

 **RETECH Industries GmbH**, Landsberger Straße 217, 12623 Berlin
Tel.: +49 (0)30 405 087 390; Fax.: +49 (0)30 405 087 399; E-Mail: info-de@retech.com