

# LS Filler



Finom kristályos töltőanyag alacsony viszkozitású cianoakrilát ragasztókhhoz.



## Tulajdonságok:

- Ragasztóval érintkezve nagyon gyorsan megszilárdul
- Rétegekben alkalmazható
- A kikeményedés után a hagyományos módszerekkel megmunkálható
- Extra finom kristályos granulátum

## Előnyök:

- Nagyon széles hézagokat is képes feltölteni
- Praktikus fúvóka a pontos adagoláshoz
- Sokoldalú használat

## Leírás:

A **RETECH LS FILLER** finom kristályos töltőanyag alacsony viszkozitású cianoakrilát ragasztókhöz. Javításokhoz használják, hogy gyorsan kitöltsék az illesztéseket és a repedéseket. Töltőanyagként a felületek kiegyenesítéséhez vagy megerősítéséhez is alkalmazható.

Ha az **LS FILLER**t megfelelő vastagságban alkalmazzák a felhordás során, akkor a kikeményítés után csiszolható, illetve formázható, fúrható és menet is vágható bele. Ezután be lehet festeni, hogy a javítás esztétikailag is megfelelő legyen.

A legjobb és leggyorsabb eredményeket a **RETECH POLYFIX R 575** cianoakrilát ragasztóval érik el.

## Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat/mérete	Rendelési sz.
LS Filler	LSF	Flakon	30 g	1 35210

**Alkalmazás:**

Tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet a **RETECH FINE CLEANER**-rel.

Töltse fel a javítási területet **RETECH LS FILLER** töltőanyaggal 2 mm vastagságig. Vigyen fel megfelelő mennyiségű cianoakrilát ragasztót a **RETECH LS FILLER** felületére, hogy felszívódjon. Hagyja a ragasztót megszilárdulni kb. 30 másodperc alatt. Ismételje meg az eljárást, amíg a javított hely teljes hézagja fel nem töltődik. A hézag maximális szélessége 6 mm.

**CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!****Műszaki adatok:**

Alap	szilícium-, kalcium- és nátrium-dioxidok keveréke
Fajsúly	2,45 Kg/l
Szín	fehér
Szag	Nincs szaga
Keményység	5100 N/mm <sup>2</sup>
Alkalmazási hőmérséklet	+10 °C és +35 °C között
Keményedési idő	30 másodperc <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> 20 °C (68 °F) / 50 % relatív páratartalom mellett

**Tárolás:**

Tárolja száraz, sötét helyen +0 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten, legfeljebb 60% relatív páratartalom mellett. Óvja a közvetlen napfénytől, magas hőmérséklettől, fagytól és nedvességtől.

**Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:**

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon található.

**Nyilatkozat:**

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

**A cég címe:**

**RETECH HUNGÁRIA Kft.**, Levelezési cím: 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center)  
Adószám: 13049414-2-08; Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com