

MMA Adhesive



2K metylakrylátová lepidla pro lepení kovů,
plastů a kompozitních materiálů



Vlastnosti:

- Vynikající přilnavost
- Jednoduchý poměr míchání 1:1 přímo z kartuše
- Různé barvy a časy zasychání
- Obsah balení 50 ml a 400 ml
- Vysoká pevnost v tahu a tlaku
- Vynikající chemická odolnost

Výhody:

- Nepotřebuje primer
- Snadná příprava a aplikace
- Vysoká variabilita použití
- Zamezení plytvání materiálem
- Použití na namáhané součásti
- Možnost použití v chemickém průmyslu, dlouhodobě odolává naftě, benzínu jen krátkodobě

Aplikace:

MMA ADHESIVE je řada 2K vysoko pevnostních metylakrylátových lepidel pro lepení kovů (včetně oceli a hliníku), plastů (např. ABS, akryl, vinyl, PVC, polykarbonát) a kompozitních materiálů (např. epoxy-laminát, polyester, vinylester). Vysoká pevnost v tahu a tlaku doplněna o vynikající chemickou odolnost předurčuje **MMA ADHESIVE** pro použití v náročných podmínkách těžkého i chemického průmyslu na různé druhy lepení a oprav materiálů.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
MMA Adhesive Black 6 Min	RMMAB650	Dvojitá kartuš	50 ml	1 35168
NOZ-007	NOZ007	Sáček	1 ks	1 35207
2K Disperse Gun	R2KDG	Kartonový box	1 ks	1 35096
MMA Adhesive Amber 6 Min / 400 ml	RMMAA6	Dvojitá kartuš	400 ml	1 35144
NOZ-008	NOZ008	Sáček	1 ks	1 35208
2K Caulking Piston Gun	R2KCPG	Kartonový box	1 ks	1 35097

Návod na použití:

Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný.

1. Lepené povrchy nutno zdrsňit brusivem o hrubosti P80 - P180.
2. Vyčistit a odmastit povrch pomocí vhodného **RETECH** čističe.
3. Vložit **MMA ADHESIVE** 400 ml/50 ml do 2K-pistole.
4. Vymáčknout komponenty A + B, až oba vystoupí.
5. Nasadit míchací trysku na dvojitou kartuši.
6. Vytlačit prvních 20 mm **MMA ADHESIVE** bokem.
7. Nanést **MMA ADHESIVE** na jeden z lepených povrchů a spojit jej s protikusem.
8. Manipulační pevnost je dosažena po 6 až 18 minutách viz tabulka.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!**Technické údaje:**

Pevnost v tahu	24 MPa
Modul pružnosti	940 až 2250 MPa
Pevnost ve smyku	20 až 25 MPa
Tvrdość (Shore D)	63
Teplotní odolnost	-40 °C až +120 °C
Maximální prodloužení do přetržení	36 %

Tabulka časů:

Typ produktu	Pracovní čas	Čas vytvrzení
MMA Adhesive 6 Min	5 - 7 min	10 - 18 min

Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz