

# MMA Adhesive



Kétkomponensű metil-akril tartalmú ragasztó, fémek, műanyagok és kompozit anyagú elemek ragasztásához.



## Tulajdonságok:

- Kiváló illeszkedés
- Egyszerű keverési arány 1:1 közvetlenül az adagolóból
- Különböző színek a száradási idők
- Csomagolási kiszerelés 50 ml és 400 ml
- Magas húzó- és nyomószilárdság
- Kiváló kémiai ellenállóképesség

## Előnyök:

- Nincs szükség primer elemre
- Könnyű előkészíthetőség és alkalmazhatóság
- A felhasználás fokozott variálhatósága
- Az anyagpazarlás megátolása
- Igénybevételnek kitett elemeken történő alkalmazhatóság
- Vegyiparban is alkalmazható

## Alkalmazás:

Az **MMA ADHESIVE** egy olyan kétkomponensű metil-akril tartalmú, nagyszilárdságú ragasztó, mely alkalmas fémek (acél és alumínium), műanyagok (például ABS, akril, vinil, PVC, polikarbonát) és kompozit anyagú elemek (például epoxi-laminát, poliészter, vinilészter) ragasztására. A magas húzó- és nyomószilárdság, kiváló kémiai ellenállóképességgel kiegészülve lehetővé teszi a **MMA ADHESIVE** megfelelő alkalmazását a nehéz- és vegyipar különböző fokozott igénybevételi körülményei között történő különféle fajtájú ragasztásokra, valamint elemek javítására.

## Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat/mérete	Rendelési sz.
MMA Adhesive Black 6 Min	RMMAB650	Kettős tubus	50 ml	1 35168
NOZ-007	NOZ007	Tasak	1 db	1 35207
2K Disperse Gun	R2KDG	Doboz	1 db	1 35096
MMA Adhesive Amber 6 Min / 400 ml	RMMAA6	Kettős tubus	400 ml	1 35144
NOZ-008	NOZ008	Tasak	1 db	1 35208
2K Caulking Piston Gun	R2KCPG	Doboz	1 db	1 35097

**Használati utasítás:**

Az elemeknek tisztáknak, szárazaknak és zsírtalanítottaknak kell lenniük.

1. Az összeillesztendő felületeket érdesíteni kell P80–P180 érdességű érdesítőanyaggal.
2. A felületek megtisztítandók **RETECH CLEAN** vagy **RETECH SENSITIVE SURFACE CLEANER** tisztítókkal.
3. Az **MMA ADHESIVE**-t be kell helyezni a 400 ml (50 ml) kétkomponensű adagolópisztolyba.
4. Nyomni kell az A + B komponenseket, amíg azok meg nem jelennek.
5. Fel kell helyezni a kettősnyílású keverőegységet.
6. Kinyomni az első 20 mm-nyi **MMA ADHESIVE**-t oldalra.
7. Az egyik ragasztandó felületre fel kell vinni az **MMA ADHESIVE**-t, majd azt össze kell illeszteni a másik ragasztandó elemmel.
8. Az ún. műveleti szilárdságot (kikeményedést) a ragasztás úgy 6-12 perc elteltével éri el, lásd az alsó táblázatot.

**CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!****Műszaki adatok:**

Húzószilárdság	32 MPa
Rugalmassági modulus	940 – 2250 MPa
Nyírószilárdság	20 – 25 MPa
Alkalmazhatóság hőmérsékleti tartománya	-40 °C – +100 °C
Legnagyobb nyúlás szakításkor:	36%
Keménység (Shore D)	63

**Időtáblázat:**

Termék típusa:	Munkaidőszüks.:	Kikeményedés ideje:
MMA Adhesive 6 min	5 – 7 min	10 – 12 min

**Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:**

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon található.

**Nyilatkozat:**

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

**A cég címe:**

**RETECH HUNGÁRIA Kft.**, Levelezési cím: 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center)  
Adószám: 13049414-2-08; Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com