

# MMA Adhesive



2K metylakrylátové lepidlá pre lepenie kovov, plastov a kompozitných materiálov.



## Vlastnosti:

- Vynikajúca priľnavosť
- Jednoduchý pomer miešania 1:1 priamo z kartuše
- Rôzne farby a časy zasychania
- Obsah balenia 50 ml a 400 ml
- Vysoká pevnosť v ťahu a tlaku
- Vynikajúca chemická odolnosť

## Výhody:

- Nepotrebuje primer
- Ľahká príprava a aplikácia
- Vysoká variabilita použitia
- Zamedzenie plytvania materiálom
- Použitie na namáhané súčasti
- Možnosť použitia v chemickom priemysle, dlhodobo odoláva naftu, benzínu len krátkodobo

## Aplikácia:

**MMA ADHESIVE** je rada 2K vysoko pevnostných metylakrylátových lepidiel pre lepenie kovov (vrátane oceli a hliníku), plastov (napr. ABS, akryl, vinyl, PVC, polykarbonát) a kompozitných materiálov (napr. epoxy-laminát, polyester, vinyles-ter). Vysoká pevnosť v ťahu a tlaku doplnená o vynikajúcu chemickú odolnosť predurčuje **MMA ADHESIVE** pre použitie v náročných podmienkach ťažkého i chemického priemyslu na rôzne druhy lepenia a opráv materiálov.

## Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
MMA Adhesive Black 6 Min	RMMAB650	Dvojitá kartuša	50 ml	1 35168
NOZ-007	NOZ007	Vrečko	1 ks	1 35207
2K Disperse Gun	R2KDG	Kartónový box	1 ks	1 35096
MMA Adhesive Amber 6 Min / 400 ml	RMMAA6	Dvojitá kartuša	400 ml	1 35144
NOZ-008	NOZ008	Vrečko	1 ks	1 35208
2K Caulking Piston Gun	R2KCPG	Kartónový box	1 ks	1 35097

**Návod na použitie:**

Podklad musí byť čistý, suchý a odmastený.

1. Lepené povrchy je potrebné zdrsníť brúsnym papierom o hrúbosti P80 - P180.
2. Vyčistiť a odmastiť povrch pomocou vhodného **RETECH** čističa.
3. Vložiť **MMA ADHESIVE** do 400 ml (50 ml) 2K-pistole.
4. Vytlačiť komponenty A + B, až obe vystúpia.
5. Nasadiť zmiešavaciu trysku na dvojité kartuš.
6. Vytlačiť prvých 20 mm **MMA ADHESIVE** bokom.
7. Naniesť **MMA ADHESIVE** na jeden z lepených povrchov a spojiť ho s protikusom.
8. Manipulačná pevnosť je dosiahnutá po 6 až 12 minútach vid' tabuľka.

**LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!****Technické údaje:**

Pevnosť v ťahu	32 MPa
Modul pružnosti	940 až 2 250 MPa
Pevnosť v šmyku	20 až 25 MPa
Tvrdosť (Shore D)	63
Teplotná odolnosť	-40 °C až +100 °C
Maximálne predĺženie do pretrhnutia	36 %

**Tabuľka časov:**

Typ produktu	Pracovný čas	Čas vytvrdnutia
MMA Adhesive 6 Min	5 - 7 min	10 - 12 min

**Zdravie a bezpečnosť:**

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

**Prehlásenie:**

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

**Adresa firmy:**

**RETECH SK, spol. s r.o.**, Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,  
**Kancelária a sklad:** Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk