

POLYMETAL

1 01.0019

Ásványi anyagokkal dúsított javító anyag



Tulajdonságai:

- magasfokú szilárdság
- ellenáll a víz, kőolajszármazékok és egyéb vegyi szennyeződések hatásának
- megszilárdulás után fényezhető, köszörülhető, fúrható, fűrészselhető és menetet is lehet bele vágni

Előnyei:

- egyszerű alkalmazás
- a legtöbb anyagot összeköti
- megszilárdulás után lakkozható

Alkalmazása:

A POLYMETAL kétkomponensű javítóanyag, amely epoxidos gyanta ásványi töltőanyag bázisán alapszik. Könnyen keverhető - a keverési arány 1:1. Három órán belül kikeményedik. Megszilárdulás után fényezhető, köszörülhető, fúrható, fűrészselhető, lakkozható és menetet is lehet bele vágni. Ellenáll a víz, kőolajszármazékok és egyéb vegyi szennyeződések hatásának. Fémek, kerámia, üveg, gumi, fa, beton és műanyagok ragasztásához ajánlott.

Rendelési kódok:

Megnevezése	Raktári kódja	Csomagolása	Rendelési száma
Polymetal	POL	6x 400g - box	1 01.0019

Használati utasítás:

1. Alaposan tisztítsa meg, érdesítse és zsírtalanítsa a sérült felületet RETECH CLEAN zsírtalanítóval.
2. A POLYMETAL mindkét komponensét tökéletesen keverje össze 1:1 arányban (egy zöld színű anyag keletkezik).
3. Az így kapott anyagot fel kell hordani a kezelt felületre és hagyni kell kikeményedni.
4. Három óra elteltével a POLYMETAL-t a fémekhez hasonlóan lehet megmunkálni (köszörülni, fúrni, menetet vágni stb.)

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!**Műszaki adatai:**

Sűrűség	1,57 kg/dm ³
kikeményedési idő	3 óra
Nyomási szilárdság	80 MPa
Húzó szilárdság	30 MPa
Nyíró szilárdság	5 MPa
Keménység (Shore D)	85
Környezeti hőmérséklet	200°C
Mért ellenállása	5x 10 ¹³ Ω cm
Dielektrikus szilárdság (3,2 mm vastagság mellett)	16 kV/mm

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

- Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon található.

Nyilatkozat:

- Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A Retech Hungária Kft nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A Retech semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

- RETECH HUNGÁRIA Kft., 9024 Győr, Pápai út 2, Adószám: 13049414-2-08; Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, www.retech.com