

# QUICK FILLER

1K základový plnič s vysokým obsahem pevných složek.



## Vlastnosti:

- Vynikající vyplňovací schopnost
- Rychlé zasychání (20 minut)
- Snadno brouditelný
- Odolný silikonovým čističům
- Flexibilní

## Výhody:

- Použitelný na plasty
- Bezpečný, neobsahuje izokyanáty
- Kompatibilní se všemi systémy lakování

## Aplikace:

**QUICK FILLER** (GREY, WHITE, BLACK) je jednosložkový vyrovnávací základní nátěr bez izokyanátů s vynikajícími vyrovnávacími vlastnostmi. Produkt se snadno brousí a je kompatibilní se všemi lakovacími systémy používanými v automobilovém průmyslu. Díky vysoké pružnosti a dobrým adhezivním vlastnostem je produkt vynikající i pro použití na broušených plastových površích.

**QUICK FILLER** (GREY, WHITE, BLACK) lze použít jako plnicí základní nátěr v lakovnách provádějících lokální opravy a opravy dílů (včetně plastových dílů).

## Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Quick Filler Grey	RQF	Spray	500 ml	R 34363
Quick Filler Black	RQFB	Spray	500 ml	R 34365
Quick Filler White	RQFW	Spray	500 ml	R 34366

**Návod na použití:**

1. Plochu dokonale očistit a odmastit.
2. Zdrsniť brusným papírem P180 až P240.
3. Plochu znovu očistit, odmastit a vysušíť.
4. Dózu pořádně promíchat (min. 2 minuty).
5. Aplikovat ze vzdálenosti cca 25 cm ve více rovnoměrných vrstvách.
6. První vrstvu nanášet lazurovitě.
7. Vyvarovat se úplnému překrytí plochy první vrstvou.
8. Mezi nanášením jednotlivých vrstev nechat odvětrat po dobu 5 až 10min.
9. Čas vysušení produktu na vzduchu 15 až 20 min.
10. Čas vysušení pomocí infračerveného světla nebo ve vysoušecí peci 5 až 10 min.
11. Finální úprava brusným papírem P400 až P600.
12. Po ukončení aplikace prostříknout trysku v poloze spreje dnem vzhůru.

**POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!****Technické údaje:**

Konzistence:	kapalina
Barva (vizuální):	šedá, bílá, černá (podle specifikace produktu)
Hustota:	0,735 g/cm <sup>3</sup>
Doba schnutí:	15 až 20 minut při schnutí na vzduchu 5 až 10 minut při použití infračerveným (IR) zářením
VOC:	< 839 g/l

**Skladování:**

Skladovat na suchém místě při teplotě +15 °C až +25 °C. Chránit před přímým slunečním svitem a mrazem.

**Zdraví a bezpečnost:**

Zdravotní a bezpečnostní informace jsou k dispozici v bezpečnostním listu a na etiketě.

**Prohlášení:**

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenesete odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

**Adresa firmy:**

**RETECH, s.r.o.**, Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory  
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz