



WAX UNDERCOATING BLACK/BROWN SPRAY

Vosková ochrana podvozku s vynikající odolností proti korozi.

Vlastnosti:

Odolnost před posypovou solí a louhem
Má schopnost částečné samoregenerace
Dokonale zatéká do otvorů a dutin
Účinně tlumí hluky

Výhody:

Dokonalý způsob ochrany dílu
Tvarově stálá struktura
Jednoduchá aplikace do málo přístupných míst
Variabilita využití

Aplikace:

Wax Undercoating Black/Brown Spray je řada voskových produktů primárně určených k ochraně podvozků automobilů, nákladních vozidel, autobusů a různých průmyslových konstrukcí proti korozi. Velmi dobrá přilnavost k běžným kovovým materiálům a PVC umožňuje univerzální použití i v jiných odvětvích kovoprůmyslu, při stavbě lodí apod.

Návod na použití:

1. Ošetřované plochy důkladně očistit.
2. Dózu před použitím pořádně protřepat.
3. Aplikovat ve více rovnoměrných vrstvách.

Produkt	WAX UNDERCOATING BLACK / BROWN SPRAY (500 ml)
Specifická hustota (20 °C), (DIN 51757)	0,7 kg/l
Čištění	Rozpouštědla (čerstvý materiál), mechanicky (vytvrzený materiál)
Netěkavé složky (DIN 53216) (3 hodiny při 120 °C)	31%
Teplotní odolnost (po vytvrzení)	-25 °C až +80 °C
Chemická odolnost (20 °C), po vytvrzení	Voda, solná mlha, olej, slabé kyseliny a louhy
Spotřeba (tloušťka vrstvy)	± 0.14 kg/m ² ≈ ± 0.2 l/m ² (± 200 μ mokrá)
Zaschnutí povrchu (na dotek) (20 °C, 65% RV)	90 minut (± 200 μ mokrá)
Úplné zaschnutí (20 °C, 65% RV)	180 minut (± 200 μ mokrá)
Zkouška v solné mlze (DIN 50021)	> 480 hodin, Ri 0 u 100 μ suchého filmu
Ohybová zkouška (DIN 53152, +70 °C)	Žádné trhliny, bez ztráty přilnavosti
Ohybová zkouška (DIN 53152, 30 °C)	Žádné trhliny, bez ztráty přilnavosti

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost	Obj. číslo
Wax Undercoating Black Spray	WUCBL	Sprej	500 ml	1 35435
Wax Undercoating Bown Spray	WUCBR	Sprej	500 ml	1 35436

Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Vyhrazueme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

© RETECH 20/06/2013