



WAX UNDERCOATING BLACK/BROWN

Vosková ochrana podvozku s vynikající odolností proti korozi.

Vlastnosti:

Odolnost před posypovou solí a louhem
Má schopnost částečné samoregenerace
Dokonale zatéká do otvorů a dutin
Účinně tlumí hluky

Výhody:

Dokonalý způsob ochrany dílu
Tvarově stálá struktura
Jednoduchá aplikace do málo přístupných míst
Variabilita využití

Aplikace:

Wax Undercoating Black/Brown je řada voskových produktů primárně určených k ochraně podvozků automobilů, nákladních vozidel, autobusů a různých průmyslových konstrukcí proti korozi. Velmi dobrá přilnavost k běžným kovovým materiálům a PVC umožňuje univerzální použití i v jiných odvětvích kovoprůmyslu, při stavbě lodí apod.

Návod na použití:

1. Ošetřované plochy důkladně očistit.
2. Dózu před použitím pořádně protřepat.
3. Aplikovat ve více rovnoměrných vrstvách.

Produkt	WAX UNDERCOATING BLACK / BROWN (1 l)
Specifická hustota (20 °C), (DIN 51757)	0,87 kg/l
Čištění	Rozpouštědla (čerstvý materiál), mechanicky (vytvrzený materiál)
Netěkavé složky (DIN 53216) (3 hodiny při 120 °C)	50 %
Teplotní odolnost (po vytvrzení)	-25 °C až +80 °C
Chemická odolnost (20 °C), po vytvrzení	Voda, solná mlha, olej, slabé kyseliny a louhy
Spotřeba (tloušťka vrstvy)	± 0,35 kg/m ² ≈ ± 0,4 l/m ² (± 400 μ mokrá)
Zaschnutí povrchu (na dotek) (20 °C, 65% RV)	150 minut (± 400 μ mokrá)
Úplné zaschnutí (20 °C, 65% RV)	5 hodin (± 400 μ mokrá)
Zkouška v solné mlze (DIN 50021)	> 1000 hodin, Ri 0 u 200 μ suchého filmu
Ohybová zkouška (DIN 53152, +70 °C)	Žádné trhliny, bez ztráty přilnavosti
Ohybová zkouška (DIN 53152, 30 °C)	Žádné trhliny, bez ztráty přilnavosti

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost	Obj. číslo
Wax Undercoating Black	WUCBL1	Kanystř	1 l	1 35438
Wax Undercoating Bown	WUCBR1	Kanystř	1 l	1 35439

Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Výrobek je v záruční době conformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Vyhrazueme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

© RETECH 20/06/2013